



tesa® 4943

Produkt Information



Dobbeltklæbende non-woven tape

Produktbeskrivelse

tesa® 4943 er en dobbeltklæbende non-woven tape med akrylklæber. God kombination af umiddelbar klæbeevne og skridstyrke.

Anvendelser

- Laminering af tekstiler og skum
- Montering af lette emner, såsom skilte
- Lukning af poser og konvolutter
- Splejsning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Non-woven	• Farve	Translucent
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Linerfarve	Hvid
• Linertype	PE-belagt papir	• Linertykkelse	120 µm
• Total tykkelse	100 µm		

Egenskaber

• Brudforlængelse	2 %	• Statisk skridstyrke ved 23°C	god
• Brudstyrke	9 N/cm	• Statisk skridstyrke ved 40°C	middelgod
• Aldersbestandighed (UV)	god	• Statisk skridstyrke ved 70°C	god
• Fugtbestandighed	god	• Temperaturbestandighed, kort tid	100 °C
• Gribeevne	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	70 °C
• Kemikaliebestandig	middelgod		



tesa® 4943

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	6.6 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	3 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	7.1 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	4 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	3.6 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	6.9 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	4.2 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	6.1 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	7.7 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	10.8 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	7.1 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	5.5 N/cm
• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	4.6 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	8.1 N/cm
• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	5.4 N/cm		

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04943>