tesa® 4964

Produkt Information



Dobbeltsidet tape med stofbagside

Produktbeskrivelse

tesa® 4964 består af en rivfast, fleksibel stofbagside med et klæbesystem af gummi.

Der bør udføres indledende tests, før tesa® 4964 monteres på blødgjorte overflader

Bæredygtige Aspekter

> 50% biobaseret kulstofindhold i det samlede produkt uden liner (testet i henhold til EN 16640)

For mere information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Egenskaber

- Klæbemidlet har en høj belægningsvægt, hvilket gør det velegnet til monteringsopgaver på ujævne overflader.
- tesa® 4964 kan i de fleste tilfælde fjernes uden at efterlade klæberester på intakte overflader.

Anvendelser

- Tæppelægning
- Honeycomb-fræsning
- Laminering af skosåler og hælbeskyttere (læderproduktion)
- Samling af stofbaner

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Lærred	• Total tykkelse	390 µm
• Klæbertype	Naturgummi	• Farve	Hvid
• Biobaseret (indhold af biokulstof)	50 %		

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=4964

tesa® 4964

Produkt Information

Egenskaber

- Brudforlængelse 6 %
- Brudstyrke 80 N/cm
- Aldersbestandighed (UV) middelgod
- Bestandig over for blødgørere god
- Fugtbestandighed middelgod
- Gribeevne meget god
- Kemikaliebestandig ringe
- Statisk skridstyrke ved 23°C middelgod
- Statisk skridstyrke ved 40°C ringe
- Temperaturbestandighed, kort tid 110 °C

Klæbekraft

- Klæbeevne på ABS (Umiddelbart) 7.3 N/cm
- Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage) 7.8 N/cm
- Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart) 7.2 N/cm
- Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage) 7.3 N/cm
- Klæbeevne på PC (Umiddelbart) 7.4 N/cm
- Klæbeevne på PC (Efter 14 dage) 7.5 N/cm
- Klæbeevne på PE (Umiddelbart) 5.3 N/cm
- Klæbeevne på PE (Efter 14 dage) 5.4 N/cm
- Klæbeevne på PET (Umiddelbart) 6.5 N/cm
- Klæbeevne på PET (Efter 14 dage) 7.2 N/cm
- Klæbeevne på PP (Umiddelbart) 6.8 N/cm
- Klæbeevne på PP (Efter 14 dage) 6.9 N/cm
- Klæbeevne på PS (Umiddelbart) 7.2 N/cm
- Klæbeevne på PS (Efter 14 dage) 7.5 N/cm
- Klæbeevne på PVC (Umiddelbart) 6.9 N/cm
- Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage) 7 N/cm
- Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) 7.5 N/cm
- Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) 7.6 N/cm

Yderligere information

Yderligere produktversioner, der er specielt designet til honeycomb-fræsning:
PV15: Dobbeltsidet tape med stofbagside; brun glassinepapir-liner

Liner-varianter:
PV0: Brunt glassinepapir (standard)

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=4964

tesa® 4964

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=4964