



# tesa® 62516

## Produkt Information



1600 µm Dobbeltklæbende PE-skumtape

### Produktbeskrivelse

tesa® 62516 er en dobbeltklæbende PE-skumtape til letvægts monteringsløsninger. Den består af et meget føjeligt bæremateriale af PE-skum og en akrylklæber. Den dobbeltklæbende skumtape har en god endelig vedhæftning for ekstremt pålidelig binding til det underliggende materiale. Den har et godt greb på forskellige materialer og er særdeles velegnet til udendørs anvendelse, da den er bestandig overfor UV-lys, vand og ældning. Monteringstapen kan permanent modstå temperaturer op til 80 °C. Den føjelige PE-skum er ideel til glatte og ujævne overflader, mens den har gode lyddæmpende og stødabsorberende egenskaber. tesa® 62516-tapens føjelig bæremateriale af skum er det ideelle produkt til dannelse af et usynligt designhul.

### Egenskaber

- Thick foam backing with excellent gap filling properties
- High ultimate adhesion level for a reliable bonding performance
- Soft, conformable foam adapting to structured surfaces
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant
- Suitable for manual and automatic application processes

### Ansøgning

- tesa® 62516 anvendes til en række letvægt monteringsløsninger
- Tapen er ideel til montering af dekorative paneler og profiler
- Monteringstapen er velegnet til manuelle og automatiske anvendelsesprocesser
- tesa® 62516 fås også med andre typer dækpapier

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                  |                  |             |
|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PE-skum          | • Total tykkelse | 1600 µm     |
| • Klæbertype    | Modifieret akryl | • Farve          | Sort / hvid |

### Egenskaber

- |                                 |           |                                    |       |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|-------|
| • Brudforlængelse               | 180 %     | • Gribeevne                        | god   |
| • Brudstyrke                    | 12 N/cm   | • Statisk skridstyrke ved 23°C     | god   |
| • Aldersbestandighed (UV)       | meget god | • Statisk skridstyrke ved 40°C     | god   |
| • Bestandig over for blødgørere | middelgod | • Temperaturbestandighed, kort tid | 80 °C |
| • Fugtbestandighed              | meget god | • Temperaturbestandighed, lang tid | 80 °C |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=62516>



# tesa® 62516

## Produkt Information

### Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	4 N/cm	• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	5 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	13.5 N/cm	• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	13.5 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	7.5 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	0.9 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	13.5 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	1.2 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	7.5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	5.5 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	13.5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	13.5 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	0.9 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	13.5 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	1.2 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	13.5 N/cm

### Yderligere information

Liner variants:

- PV0 brown glassine paper (71 µm)
- PV6 red transparent PP film (80 µm)

Peel Adhesion:

- immediate: foam splitting on Steel
- after 14 days: foam splitting on Steel, Aluminium, ABS, PC, PET, PVC

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=62516>