

tesa® 4961

Produkt Information



Dobbeltklæbende tape med papirbagside

Produktbeskrivelse

tesa® 4961 består af et naturgummiklæbestof og en speciel papirbagside.

Egenskaber

- Det "hårde" klæbesystem giver god modstand mod forskydning og kan også fjernes uden at efterlade klæberester.

Anvendelser

- Sammenføjning af papir og film
- Selvklæbende montering af slibeskiver
- Generel montering på glatte overflader

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Papir (Glat)	• Total tykkelse	205 µm
• Klæbertype	Naturgummi	• Farve	Hvid
• Linertype	Glassine	• Linerfarve	Brun

Egenskaber

• Brudforlængelse	3 %	• Gribeevne	god
• Brudstyrke	48 N/cm	• Kemikaliebestandig	middelgod
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Statisk skridstyrke ved 40°C	meget god
• Bestandig over for blødgørere	middelgod	• Temperaturbestandighed, kort tid	110 °C
• Fugtbestandighed	middelgod	• Temperaturbestandighed, lang tid	40 °C

tesa® 4961

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	4.5 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	5.1 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	4.6 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	4.2 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	5 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	4.5 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	4.7 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	5.2 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	5.5 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	5.1 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	3.8 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	3.4 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	4.5 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	3.3 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	5.2 N/cm
• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	4.3 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	5.3 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4961>