



tesa® 4331

Produkt Information



PET-malertape 220 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4331 er en hvid malertape til høje temperaturer med et ikke-vævet bæremateriale af polyester med silikoneklæber. Tapen kan bruges ved høje temperaturer og til forskellige anvendelser, især til afdækning i forbindelse med pulverlakering. tesa® 4331 er nem at påføre og fjerne i ét stykke uden at efterlade klæberester.

<span style="background-color: var(--palette-white, #ffffff); color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028)

Egenskaber

- Tapen gør det muligt at opnå præcise farvekanter, og den sikrer en fremragende forankring af maling.
- Silikoneklæberen gør malertape ekstremt varmebestandig, så den kan modstå ekstreme temperaturer på op til 200 °C i op til 30 minutter ad gangen.
- Anvendes til afdækning uden klæberester.
- Høj klæbeevne for sikker vedhæftning – klæber selv på overflader, der indeholder silikone.
- Kan anvendes indendørs i 2 måneder og udendørs i 4 uger

Anvendelser

- tesa® 4331 anbefales til afdækning af områder, der skal beskyttes i forbindelse med krævende elektrostatiske pulverlakering.
- Den varmebestandige tape kan modstå temperaturer på op til 200 °C i 30 minutter.
- tesa® 4331 kan bruges til afdækning ved bølgelodning, f.eks. samling af printkort.
- Malertape kan fjernes uden at efterlade klæberester.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-flies | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klæbertype | Silicone | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Brudforlængelse | 100 % | • Let at fjerne | Ja |
| • Brudstyrke | 53 N/cm | • Temperaturbestandighed (60 min) | 200 °C |
| • Hånddriverevne | ringe | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04331>



tesa[®] 4331

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 4 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04331>