



tesa[®] 60251

Produkt Information

55 µm dobbeltklæbende, grå, elektrisk ledende, aftagelig vævet tape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 60251 er en grå, elektrisk ledende dobbeltklæbende tape. Den består af et elektrisk ledende, vævet bæremateriale, der er belagt med en elektrisk ledende permanent klæber på den ene side og en elektrisk ledende, aftagelig specialklæber på den anden (åbne) side.

Egenskaber

- Tykkelse: 55 µm
- Fremragende elektrisk ledningsevne i XYZ-retning, selv ved høje temperaturer og høj luftfugtighed
- Høj vedhæftning, selv under krævende miljøforhold
- Meget god aftagelighed

Ansøgning

- EMC-applikationer, såsom jordforbindelse
- Applikationer med elektrostatisk afladning

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| • Bæremateriale | Elektrisk ledende væv | • Farve | Grå |
| • Klæbertype | Elektrisk ledende akryl | • Linerfarve | Hvid med blå logo |
| • Linertype | PE-belagt papir | • Linertykkelse | 120 µm |
| • Total tykkelse | 55 µm | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|----------|
| • Afrulning af liner | Let | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 mOhm |
| • Contact resistance z-direction (initial) | 0.05 Ohm / square inch | • Temperaturbestandighed, kort tid | 180 °C |

Klæbekraft

- | | | | |
|---|----------|---|----------|
| • Klæbeevne på stål (Aftagelig side, efter 14 dage) | 1.3 N/cm | • Klæbeevne på stål (Permanent side, efter 14 dage) | 7.6 N/cm |
| • Klæbeevne på stål (Aftagelig side, umiddelbart) | 0.5 N/cm | • Klæbeevne på stål (Permanent side, umiddelbart) | 4.6 N/cm |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60251>



tesa[®] 60251

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60251>