



tesa® 4660

Produkt Information



Trykbar akrylbelagt lærredstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4660 er en speciel lærredstape belagt med akryl, der har en trykbar overflade. Den består af et bæremateriale af rayonlærred med en vævstæthed på 145 og en termohærdende naturgummiklæber.

tesa® 4660 er en fleksibel, men også en stærk tape.

Bæredygtige Aspekter

- 68 % biobaseret indhold i det samlede produkt ekskl. liner (efter vægt)



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- høj vedhæftning på næsten alle overflader
- fjernes uden at efterlade klæberester
- overflade, der er fremragende til flexografisk tryk
- høj temperaturbestandighed
- meget høj elastisk styrke
- fremragende tape til udstansning, fås også med dækpapir: tesa® 4660 PV9

Anvendelser

tesa® 4660 anvendes mest til mærkning af ledninger og til identifikation af andre elementer i elektroniske anordninger.

- Bundtning og mærkning af kabelnet til elektronisk udstyr og isolering
- Mærkning i omskifterbokse
- Mærkning i elektroniske komponenter
- Lukning af dåser og tuber
- Mærkning med trykte udstansninger
- Vindueskanter



tesa® 4660

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylbelagt lærred	• Total tykkelse	260 µm
• Klæbertype	Naturgummi (Thermosetting)	• Linerfarve	Gul
• Linertype	Papir	• Linertykkelse	76 µm
• Biobaseret (efter vægt)	68 %		

Egenskaber

• Brudforlængelse	7.5 %	• Lige afrivningskanter	meget god
• Brudstyrke	100 N/cm	• Slidstyrkebestandighed	meget god
• Bestandighed mod vand	_NULL	• Temperaturbestandighed (kan fjernes fra aluminium efter 30 min eksponering)	180 °C
• Hånddriverrevne	meget god		
• Kan skrives på	Ja	• Vævtæthed	145 count per square inch

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål	4 N/cm
---------------------	--------

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitssværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04660>