



tesa[®] 5938

Produkt Information



190µm Dobbeltklæbende Sort Tæppetape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 5938 er en sort dobbeltklæbende tæppetape. Den består af et bæremateriale af PET-væv og en klæber af syntetisk gummi.

Den specielle klæber på den åbne side har en høj initial klæbekraft og kan samtidig fjernes fra de mest almindelige overflader i op til 14 dage uden at efterlade klæberester (du bør altid teste tapen på en overflade før brug!).

Egenskaber:

- Høj initial klæbekraft på en lang række overflader
- Tapen er føjelig grundet dens fleksible og stærke bæremateriale af PET-væv
- Innovativ sort farve, der sikrer usynlige mellemrum mellem mørke tæpper
- Let at rive over i hånden

Egenskaber

- Very good initial adhesion to a wide variety of substrates
- Excellent conformability due to flexible and strong PET-cloth backing
- Innovative black color to ensure invisible gaps with dark carpets
- Good hand tearability
- The special formulated adhesive on the open side combines a high initial bonding power with a residue free removability up to 14 days from the most common surfaces. (Needs to be tested individually before usage!)

Ansøgning

- Midlertidig gulvbelægning på messer, udstillinger, kongresser og renoveringer
- Montering af tæpper
- Montering af lettere dele og materialer
- Splejsning

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|-------|
| • Bæremateriale | Lærred | • Farve | Sort |
| • Klæbertype | Syntetisk gummi | • Linerfarve | Gul |
| • Linertype | Glassine | • Linertykkelse | 69 µm |
| • Total tykkelse | 190 µm | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=05938>



tesa[®] 5938

Produkt Information

Egenskaber

• Brudforlængelse	25 %	• Gribeevne	meget god
• Brudstyrke	80 N/cm	• Kemikaliebestandig	god
• Aldersbestandighed (UV)	middelgod	• Statisk skridstyrke ved 70°C	god
• Bestandig over for blødgørere	god	• Temperaturbestandighed, kort tid	80 °C
• Fugtbestandighed	god	• Temperaturbestandighed, lang tid	60 °C

Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	8 N/cm	• Klæbeevne på Stål (linerside, efter 14 dage)	14 N/cm
-----------------------------------	--------	--	---------

Yderligere information

Equivalent product quality is also available in white: tesa[®] 5939

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=05938>