




77204

Base Line



Produkt Information

0,4 mm dobbelklæbende akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 77204 er en enkeltlags akrylskumtape, der er designet til fastgøring af dele på biler. Dens viskoelastiske akrylskumkerne giver en pålidelig og høj vedhæftning på en række forskellige materialer og kan modstå skiftende miljøforhold i hele køretøjets levetid.

Fås også i tykkelser på 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm og 1,2 mm.

Vigtigste egenskaber

- Viskoelastisk akrylskumkerne kompenserer for spændinger forårsaget af forskellige termiske strækbarheder af de sammenføjede dele
- God dynamisk og statisk forskydningsmodstand over et bredt temperaturområde
- PFAS / PFOS-frit produkt
- Høj UV-bestandighed
- Gode konverteringsegenskaber

Egenskaber

- Viscoelastic acrylic foam core compensates stress caused by different thermal elongation of bonded parts
- Good dynamic and static shear resistance over a wide temperature range
- PFAS / PFOS free Product
- High UV resistance
- Good converting properties

Ansøgning

tesa® ACX^{plus} 77204 er velegnet til permanente, udendørs monteringsløsninger, f.eks:

- Emblemer
- Antenner
- Vinduestætninger

For at sikre den højeste mulige ydeevne er vores mål at forstå, hvordan du anvender vores produkter, så vi kan anbefale det rette produkt til dig.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 400 µm |
| • Klæbertype | Ren akryl | • Farve | Grå |
| • Linertype | PE | | |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=77204>



77204

Base Line

Produkt Information

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | • Temperature range | -40 to 80 °C |
| • Fugtbestandighed | god | | |

Klæbekraft

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på ABS (Efter 3 dage) | 10 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 22 N/cm |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------|---------|

Yderligere information

- Liner:

PV04 = Hvid silikoniseret PE-belagt papirliner

PV34 = Hvid, enkelt-silikoniseret HDPE-folielineer, fungerer med tesa® 50699 PSA-forseglingstape

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=77204>