



tesa® 75515

Transfer 125µm



Produkt Information

125 µm tyk dobbelklæbende overføringstape, der anvender en modificeret akrylklæber –
bestillingsnummer: tesa® 75515

Produktbeskrivelse

tesa® 4965 Transfer er en fleksibel overføringstape / transfer tape med en tykkelse på 125 µm, der anvender en modificeret akrylklæber. Den er udstyret med vores gennemprøvede og velkendte tesa® 4965 klæbemiddel, som er transparent, aldersbestandigt og har en høj initial klæbekraft. tesa® 4965 Transfer giver derfor en meget høj øjeblikkelig klæbeevne på ujævne overflader og er velegnet til en bred vifte af anvendelser såsom laminering af lette, tynde materialer.

Flere produkter er udstyret med denne unikke og højtydende tesa® 4965-klæber, og tilsammen udgør disse produkter Team 4965. Dette sortiment af dobbelklæbende folietape gør det nemt at vælge den mest effektive tape baseret på kundens krav, produkter og processer. tesa® 4965 Transfer 125 µm kan bestilles ved hjælp af bestillingsnummer tesa® 75515. Udforsk fordelene ved hele tesa® 4965-sortimentet her:https://www.tesa.com/da-dk/industri/generelle-applikationer/montering/sortiment-4965-serien.

Vigtigste egenskaber:

- Fremragende fleksibilitet på grund af overføringstapens design
- Høj initial klæbekraft på en lang række forskellige materialer
- Meget god temperatur- og fugtbestandighed
- Gode egenskaber til udstansning

Bæredygtige Aspekter

- Papir fra bæredygtige kilder (certificeret)
- Ubleget papir med 30 % genbrugsfibre



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>



tesa® 75515

Transfer 125µm

Produkt Information

Anvendelser

tesa® 4965 Transfer er velegnet til montering og laminering af fleksible materialer og lette dele.

Eksempler på anvendelser omfatter:

- Montering af lette dele og materialer
- Montering af skum, filt, stof og tekstiler
- Laminering af isoleringsmaterialer
- Montering af gulvsystemer
- Montering af membrankontakter
- Splejsning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| • Bæremateriale | Ingen | • Linerfarve | Brun/blå logo |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Linertykkelse | 70 µm |
| • Linertype | Glassine | • Vægt (Liner) | 80 g/m ² |
| • Farve | Transparent | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Aldersbestandighed (UV) | god | • Minimum | -40 °C |
| • Bestandig over for blødgørere | god | • temperaturbestandighed | |
| • Fugtbestandighed | meget god | • Statisk skridstyrke ved 23°C | meget god |
| • Gribeevne | god | • Statisk skridstyrke ved 40°C | meget god |
| • Kemikaliebestandig | god | • Temperaturbestandighed, kort tid | 200 °C |
| | | • Temperaturbestandighed, lang tid | 100 °C |



tesa® 75515

Transfer 125µm

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	11 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	5 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	13 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	6.5 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	10 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	12 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	11 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	13 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	14 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	9 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	14.5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	15 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	14 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	6 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	12 N/cm
• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	10 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage)	14 N/cm
• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	10 N/cm		

Yderligere information

Typen af liner:

- PV12: transparent PET-liner (75 µm, 105 g/m²)
- PV20: brunt liner med påtrykt logo (70 µm, 80 g/m²)

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=75515>