




tesa® ACXplus 70725

Produkt Information



2400 µm dobbeltklæbende akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 707xx-serien er velegnet til en lang række sammenføjningsanvendelser. Til stærk og langvarig vedhæftning – selv på materialer med forskellige overfladeegenskaber. Der fås tre tykkelser (2400 µm – 3900 µm), og produktet er ideelt til monteringsløsninger med krav til fyldning af større mellemrum.

Som en del af tesa® ACX^{plus} 707x-produktgruppen kan tesa® ACX^{plus} 70725 kompensere for termisk strækbarhed af limede komponenter med temperaturcyklusser fra -20 °C til 80 °C.

Egenskaber

- På grund af sin tykkelse ideel til udfyldning af mellemrum
- Kompensation for termisk strækbarhed af forskellige materialer

Anvendelser

Eksempler på monteringsløsninger i forskellige brancher (f.eks. vinduer og døre, elevatorer, transport, apparater, indretning) omfatter:

- Skillevæg (glas til glas)

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 2400 µm |
| • Klæbertype | Ren akryl | • Farve | Sort |

Egenskaber

- | | | | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| • Temperaturbestandighed, kort tid | 220 °C | • Temperaturbestandighed, lang tid | 120 °C |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|

Klæbekraft

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på ABS (Umiddelbart) | 4 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 37 N/cm |
| • Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage) | 5 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 37 N/cm |
| • Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) | 20 N/cm | | |



tesa® ACXplus 70725

Produkt Information

Yderligere information

Klik på følgende link for at åbne vores tekniske informationsblad og få flere tekniske data:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Produktet anbefales til indendørs brug. Til permanente udendørs anvendelser med krav om bæreevne tilbyder vi tesa® ACX^{plus} 707x-serien. For at sikre den bedst mulige ydeevne, er det vores mål at forstå anvendelsen (inkl. de involverede materialer) fuldt ud, så vi kan anbefale det bedste produkt.

Linermuligheder:

- PV24: Blå folieliner – uden mærke

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=70725>