



tesa® ACXplus 70730

Produkt Information



ACX^{plus} sort 2900 µm

Produktbeskrivelse

tesa® 70730 er en sort akryltape til højeste belastninger.

Velegnet til klæbning, der udsættes for meget høj varme og/eller kraftig belastning i frost.

Den viskoelastiske akryltape kompenserer for forskellige varmeudvidelser ved forskellige materialer.

Anvendelser

Klæbning og montering af emner, der udsættes for meget lave/meget høje temperaturer: Truck-, kran- og elevatorkabiner, bygningsintegrerede solpaneler etc.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 2900 µm |
| • Klæbertype | Ren akryl | • Farve | Sort |

Egenskaber

- | | | | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| • Temperaturbestandighed, kort tid | 220 °C | • Temperaturbestandighed, lang tid | 120 °C |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|

Klæbekraft

- | | | | |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på ABS (Umiddelbart) | 5 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 38 N/cm |
| • Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage) | 6 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage) | 38 N/cm |
| • Klæbeevne på Stål (Umiddelbart) | 15 N/cm | | |



tesa® ACXplus 70730

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=70730>