



# tesa® flameXtinct 45065

## Produkt Information



1200 µm tyk flammehæmmende akrylkerne-tape

### Produktbeskrivelse

tesa® flameXtinct-produktfamilien omfatter en række højtydende selvklebende tapeløsninger til montering. tesa® flameXtinct-sortimentet, og dermed alle tilhørende produkter, er klart defineret af følgende egenskaber:

- Flammehæmmende
- Indeholder ingen halogener
- Højtydende klæbemidler
- Bred produktportefølje

tesa® flameXtinct 45065 er en 1200 µm tyk akrylkerne-tape til permanente sammenføjningsanvendelser, der opfylder de specifikke krav, som stilles til en flammehæmmende tape. Akrylkernen giver mulighed for at kompensere for termisk strækbarhed og sikrer meget god vedhæftning på forskellige materialer. Produktet tilbyder følgende fordele:

- Påviste flammehæmmende egenskaber iht. FAR 25.853(a) app. F del 1 og UL 94 V-2
- Viskoelastiske produkt egenskaber

### Anvendelser

- Montering i elevatorkabiner
- Vedhæftning af interiør i flykabiner
- Samlinger i tog
- Anvendelser inden for skibsindustrien
- Bilindustrien

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

|                 |                 |                  |         |
|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | filled acrylic  | • Total tykkelse | 1200 µm |
| • Klæbertype    | Akryl           | • Farve          | Hvid    |
| • Linertype     | PE-belagt papir |                  |         |

### Egenskaber

|                                    |        |                                    |        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| • Temperaturbestandighed, kort tid | 200 °C | • Temperaturbestandighed, lang tid | 100 °C |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|



# tesa® flameXtinct 45065

## Produkt Information

### Klæbekraft

|                                    |         |                                     |         |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)   | 22 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)   | 21 N/cm |
| • Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage) | 28 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 37 N/cm |
| • Klæbeevne på PP (Umiddelbart)    | 5 N/cm  | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage)  | 37 N/cm |
| • Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)  | 6 N/cm  |                                     |         |

### Yderligere information

PV26 = hvidt PE-belagt dækpapir

Foreløbigt PI-ark

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=45065>