



tesa[®] 4983

Produkt Information

30µm dobbeltpklæbende tape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4983 er en ultratynd, klar, dobbeltpklæbende polyestertape med akrylklæber.

- God klæbevene trods den lave tykkelse
- God skridstyrke
- Kan repositioneres under monteringen

Anvendelser

- Laminering af stødabsorberende materialer på LCD
- Fastgørelse af reflekterende folie på LCD-rammer
- Splejsning af tynde plastikfilm
- Montering af busbar i thinfilm-solpaneler

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 30 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Farve | Transparent |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 50 % | • Kemikaliebestandig | god |
| • Brudstyrke | 20 N/cm | • Statisk skridstyrke ved 23°C | god |
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | • Statisk skridstyrke ved 40°C | middelgod |
| • Bestandig over for blødgørere | god | • Temperaturbestandighed, kort tid | 200 °C |
| • Fugtbestandighed | meget god | • Temperaturbestandighed, lang tid | 100 °C |
| • Gribeevne | ringe | | |



tesa® 4983

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	4.8 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	5.3 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	2.3 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	4.1 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	3.7 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	5.5 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	4 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	5.2 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	5.2 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	6 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	3.6 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	2 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	6.4 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	3.3 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	5.2 N/cm
• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	4.2 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	7.6 N/cm

Yderligere information

Godkendt i henhold til UL 969, file number MH18055

Findes med flere varianter af beskyttelsesafdækning:

PV42 brunt glassine-papir (71µm; 82g/m²)

PV40 hvidt glassine-papir med rødt tesa-logo (71µm; 82g/m²)

PV50 klar polyesterfolie (50µm; 72g/m²)

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04983>