



tesa® 61126

Produkt Information



Højtemperaturbestandig polyestertape

Produktbeskrivelse

tesa® 61126 er en polyestertape i premiumkvalitet med en silikoneklæber, der er bestandig over for høje temperaturer. På grund af klæberens store tykkelse garanterer den sikker vedhæftning, selv på ru eller uregelmæssige overflader. Den fremragende temperaturbestandighed gør den velegnet til krævende anvendelser såsom afdækning ved pulverlakering, galvanisering, autoklave-sammenføjning i kompositproduktion eller bølgelodningsprocesser. tesa® 61126 har en mørkerød farve, der sikrer fremragende synlighed af tapen og gør den velegnet til automatisk detektering.

Egenskaber

- Langvarig bestandighed over for høje temperaturer (220 °C / 7 timer eller 200 °C / 24 timer)
- Tykt lag klæbemiddel for sikker sammenføjning, selv på uregelmæssige overflader eller ikke-polære materialer
- Aftagelig i ét stykke uden at efterlade klæberester
- Fremragende synlighed og kontrast
- Den varmebestandige tape er nem at påføre og fjerne i ét stykke uden at efterlade klæberester.

Anvendelser

- tesa® 61126 bruges til at afdække områder, der skal beskyttes under pulverlakering, og i galvaniseringsprocesser, som kræver en tape med stor klæbertykkelse samt fremragende synlighed og kontrast.
- Højtemperaturtapen anbefales til sammenføjning og splejsning af ikke-polært materiale, eksponering for høje temperaturer og sammenføjning under kompositproduktion.
- tesa® 61126 kan modstå temperaturer på op til 220 °C i 7 timer.
- Malertapen kan fjernes uden at efterlade klæberester.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PETP | • Total tykkelse | 125 µm |
| • Klæbertype | Silkone | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Brudforlængelse | 140 % | • Temperaturbestandighed (30 min) | 220 °C |
| • Brudstyrke | 60 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 4.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 61126

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=61126>