




tesa® 62622

Produkt Information



150µm double-sided black high performance foam tape

Produktbeskrivelse

tesa® 62622 is a black double-sided thin foam tape. The tape is equipped with a tackified acrylic adhesive.

Egenskaber

- Thickness: 150µm
- Very high bonding strength
- Highly conformable foam backing provides excellent shock resistance
- Superior push out resistance due to strong high performance adhesive
- Waterproofness
- Good sealing function versus humidity and dust

Ansøgning

- Touch panel mounting
- Lens mounting in mobile phones
- LCD cover / front panel mounting in notebooks
- Mounting on uneven and rough surfaces

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| • Backing material Grid | PE-skum | • Total tykkelse | 150 µm |
| • Type of adhesive Grid | Modificeret akryl, Akryl | • Farve | Sort, beige |
| • Type of liner Grid | PET | • Linertykkelse | 50 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------------------------|-------|
| • Brudforlængelse | 380 % | • Temperaturbestandighed, kort tid | 90 °C |
| • Brudstyrke | 12 N/cm | • Temperaturbestandighed, lang tid | 80 °C |



tesa® 62622

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	10 N/cm	• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	13 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	14 N/cm	• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	13 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	12 N/cm	• Klæbeevne på PMMA (Umiddelbart)	13 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	13 N/cm	• Klæbeevne på PMMA (Efter 14 dage)	13 N/cm
• Klæbeevne på Glas (Umiddelbart)	13.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	13 N/cm
• Klæbeevne på Glas (Efter 14 dage)	13.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	13 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=62622>