



tesa® 60652

Produkt Information



Universel aluminiumstape med dækpapir – 50 µm tyk staniol

Produktbeskrivelse

tesa® 60652 er en aluminiumstape baseret på 50 µm (2 mm) tyk staniol, en transparent akrylklæber samt et hvidt, enkeltklæbende og silikonebelagt dækpapir, der er 85 µm tykt. Alutapen er UL 510-brandhæmmende, damptæt samt modstandsdygtig overfor olie og syre. Akrylklæberen muliggør fremragende vedhæftning på polære overflader, mens den er bestandig overfor fugt og har en god evne til varmeledning. Tapen er nem at rive over med hænderne, hvilket muliggør problemfri brug og gør den populær blandt håndværkere. Denne aluminiumstape kan bruges til beskyttelse, afdækning, isolering og reparation på enhver metaloverflade. Den er ideel til professionel reparation af varmeanlæg, tage og tagrender. Alutapen fås både med (PV1) og uden dækpapir (PV0) Den er aldersbestandig og velegnet til både inden- og udendørs anvendelser.

Anvendelser

- Egned til forskellige anvendelser: forsegling og sammenføjning af varmeisolering, afdækning, beskyttelse, reparation og lukning
- Har god mekanisk bestandighed og fremragende vedhæftning på polære overflader
- Fås med (PV1) og uden dækpapir (PV0)
- Tapen er bestandig overfor olie, syre og aldring, mens den samtidig er brandhæmmende (UL-godkendt)
- Tapen har høj varmeledningsevne
- Let aftageligt dækpapir
- Opfylder kravene for UL723

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Aluminiumsfolie	• Total tykkelse	90 µm
• Klæbertype	Akryl	• Linerfarve	Hvid
• Linertype	Papir	• Linertykkelse	85 µm

Egenskaber

• Brudforlængelse	6 %	• Driftstemperatur op til	+160 °C
• Brudstyrke	40 N/cm	• Frigivelsesstyrke for dækpapir	0.3 N/cm
• Bagsidens udseende (visuelt)	reflective	• Hånddriver evne	meget god
• Driftstemperatur fra	-40 °C	• Let at fjerne	Nej



tesa[®] 60652

Produkt Information

Klæbekraft

- | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 9 N/cm | • Klæbeevne på PVC | 6 N/cm |
| • Klæbeevne på Glas | 9 N/cm | • Klæbeevne på PVC (Umiddelbart) | |
| • Klæbeevne på PE (Umiddelbart) | 4.5 N/cm | • Klæbeevne på Stål | 9 N/cm |

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60652>