



# tesa<sup>®</sup> 4970

## Produkt Information



### Dobbeltklæbende Folietape med Høj Klæbekraft

#### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4970 er en tyk, hvid, dobbelt- og selvkæbende tape, som består af et bæremateriale af PVC-folie og en akrylklæber. Den stærke, dobbeltklæbende tape sikrer en fremragende kombination af høj gribeevne og øjeblikkelig vedhæftning. Derudover sikrer akrylklæberen en høj belægningsvægt samt fremragende vedhæftningsevne på ru eller støvede overflader. tesa<sup>®</sup> 4970 tape er meget bestandig over for fugt, lys og naturlig aldring. Tapen modstår ogs mange forskellige kemikalier, vand og blødgøringsmidler. Den har en kort temperaturbestandighed op til 70 °C og en lang bestandighed op til 60 °C. På grund af sin robusthed er tesa<sup>®</sup> 4970 velegnet til krævende, langsigtede og udendørs anvendelser.

#### Bæredygtige Aspekter

- tesa<sup>®</sup> Mere bæredygtig papirliner
- Papir fra bæredygtige kilder (certificeret)
- Ubleget papir med 30 % genbrugsfibre



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Anvendelser

- tesa<sup>®</sup> 4970 er en stærk akryltape, som er ideel til forskellige langsigtede monteringsløsninger
- Tapen er ideel til montering af plast og træpaneler
- Tapen kan bruges til montering af dekorative, salg fremmende materialer og displays
- tesa<sup>®</sup> 4970 er ideel til montering af skilte
- Der findes også en fingerløft-version (med et udvidet dækpapir)

#### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Produktindhold

- |                 |                  |                  |        |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film         | • Total tykkelse | 225 µm |
| • Klæbertype    | Modifieret akryl | • Farve          | Hvid   |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04970>



# tesa® 4970

## Produkt Information

### Egenskaber

• Brudforlængelse	20 %	• Kemikaliebestandig	god
• Brudstyrke	38 N/cm	• Minimum	-40 °C
• Aldersbestandighed (UV)	god	• temperaturbestandighed	
• Bestandig over for blodgørere	meget god	• Statisk skridstyrke ved 23°C	god
• Fugtbestandighed	meget god	• Statisk skridstyrke ved 40°C	middelgod
• Gribeevne	meget god	• Temperaturbestandighed, kort tid	70 °C
		• Temperaturbestandighed, lang tid	60 °C

### Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	13.4 N/cm	• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	11.9 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	14.4 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	9.7 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	11.5 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	10.8 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	12.6 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	14.7 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	16.2 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	15.2 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	16.9 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	12.4 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	8.5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	16.6 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	9.1 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	13 N/cm
• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	11.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	13.6 N/cm

### Yderligere information

En fingerlift-version (udvidet liner), tesa® 7149, findes også.

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04970>