



tesa® 4319

Produkt Information



Fleksibel malertape med crepepapir til malerarbejde – særligt velegnet til kurver

Produktbeskrivelse

tesa® 4319 er en meget fleksibel malertape, der består af et bæremateriale af crepepapir og et klæbemiddel af naturgummi. Denne fleksible malertape er særligt nyttig til afdækning af kurver.

Bæredygtige Aspekter

- 67 % biobaseret indhold i det samlede produkt ekskl. liner (vægt)



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Egenskaber

- Kan anvendes i op til 7 dage
- Det meget strækbare bæremateriale af crepepapir gør denne tape velegnet til brug på tredimensionelle genstande.
- Takket være det tykke lag klæbemiddel har denne malertape holdbar vedhæftning på selv ru overflader.
- tesa® 4319-tapens styrke og fleksible bæremateriale af papir gør den velegnet til anvendelser såsom overfladebeskyttelse, hvor der kræves en høj mekanisk bestandighed.
- Denne fleksible malertape sparer dig for tidskrævende korrigerende.
- Kombinationen af overfladebeskyttende tape og solidt håndværk garanterer, at du opnår de mest optimale arbejdsresultater.

Anvendelser

- tesa® 4319 er en fleksibel malertape, som er ideel til anvendelse ved forskellige typer malerarbejde, især afdækning af kurver.
- Denne malertape sikrer hurtig og holdbar afdækning på selv ru overflader.
- Hvis den strækkes under påføring, kan den endda også anvendes på kurver eller tredimensionelle genstande.
- Tapen er let at rive over med hænderne.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Papir (Stærkt kreppet)	• Biobaseret (efter vægt)	67 %
• Klæbertype	Naturgummi	• Total tykkelse	375 µm

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Produkt Information

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| • Brudforlængelse | 58 % | • Temperaturbestandighed (30 min) | 60 °C |
| • Brudstyrke | 24 N/cm | • Temperaturbestandighed (60 min) | 60 °C |
| • Hånddriverevne | meget god | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Yderligere information

Anbefaling: Bærematerialet af crepepapir kan strækkes, hvilket garanterer klart definerede malerkanter og god vedhæftning.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04319>