

tesa® Professional 4845

Produkt Information

tesa® 4845 PE pudsetape

Produktbeskrivelse

En kraftig beskyttelsestape til langvarig anvendelse, der holder overflader sikre mod snavs eller skader. Det nyudviklede PE-bæremateriale er miljøvenligt og giver samtidig robust beskyttelse. I op til 12 uger har sollys ingen effekt på tapen, og akrylklæberen bevarer sit stærke greb hele tiden.

Derudover fungerer tesa® PE pudsetape i et bredt temperaturområde og kan modstå ekstrem kulde eller varme. Den kan ikke blot påføres inden for et område fra -15 °C til +30 °C, men den hvide PE-tape bliver også siddende sikkert ved isnende -40 °C såvel som ved brændende +60 °C. Fra Arktis til ørkenen er dette det rigtige valg til alt udendørs arbejde.

Derudover kan tapen nemt rulles af, hvilket gør den til en fornøjelse at arbejde med. Tapen bevarer også sin form, når den trækkes, og kan derfor påføres sikkert som tilsigtet. En uundværlig hjælp på byggepladsen.

Egenskaber

- Nyt PE-bæremateriale, der er garanteret miljøvenligt
- Klar til brug fra -15 °C til +30 °C
- Tåler et stort temperaturområde fra -40 °C til +60 °C
- UV-lys er intet problem; modstår uden rester i op til 12 uger
- Tapen er nem at rulle af og bevarer sin form sikkert
- Tapens sammensætning: bæremateriale = PE, klæber = akryl
- Tilgængelige størrelser: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE | • Total tykkelse | 120 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|------------------|-----|
| • Brudforlængelse | 360 % | • Hånddriverevne | god |
| • Brudstyrke | 15 N/cm | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.1 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® Professional 4845

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?mp=4845CWT>