



# tesa® ACXplus 7808 Black Line



## Produkt Information

0,8 mm dobbeltklæbende akrylskumtape til monteringsløsninger i bilindustrien

## Produktbeskrivelse

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7808 Black Line er en dyb sort, dobbeltklæbende akrylskumtape til monteringsløsninger for bilindustrien. Den giver en høj klæbekraft på MSE-klarlak og plast som ABS og forkromet ABS og præsterer fremragende på PC og PMMA. Dens imponerende modstandsdygtighed over for kuldechok skyldes en modificeret akrylskumkerne, som giver en sikker vedhæftning selv ved ekstremt lave temperaturer.

Fås også i formaterne 0,5 mm, 1,1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm og 2,0 mm.

## Egenskaber

- Dybsort farve for forbedret udseende og designfleksibilitet
- Fremragende ydeevne ved kuldechok
- Bestandighed over for fugt og UV-lys
- Overlegen bestandighed over for udpresning, også ved høje temperaturer
- PFAS/PFOS-frit produkt
- Akrylskumkerne med lukkede celler
- Viskoelastisk akrylskumkerne, der kompenserer for forskelle i termisk strækbarhed i de limede dele
- Som viskoelastisk materiale absorberer og afbøjer tesa® ACX<sup>plus</sup> 7808 Black Line dynamisk og statisk belastning optimalt.
- Den ekstraordinære ydeevne gør det muligt for tesa® ACX<sup>plus</sup> 7808 Black Line at kompensere for ekstreme fysiske belastninger forårsaget af forskellige termiske strækbarheder af limede dele under skiftende temperaturforhold.

## Anvendelser

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7808 Black Line er velegnet til en lang række udvendige anvendelser til montering af dele samt til indvendige displaymonteringsløsninger.

Eksempler på anvendelser til udendørs montering er:

- Beskyttende beklædninger som f.eks. hjulkasser og svangpaneler
- Dekorative detaljer
- Dørister
- Antenner
- Emblemer

Eksempler på anvendelser til indendørs montering er:

- Rammemontering af indvendige displays
- Head up-displays
- Centerdisplays
- Klyngedisplays

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07808>



# tesa® ACXplus 7808 Black Line

## Produkt Information

### Anvendelser

For at sikre den højest mulige ydeevne er vores mål at forstå, hvordan du anvender vores produkter (herunder de involverede materialer), så vi kan anbefale det rette produkt til dig.

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

|                 |                       |                  |            |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------|
| • Bæremateriale | Akrylskum             | • Total tykkelse | 800 µm     |
| • Klæbertype    | Modificeret akryl     | • Farve          | deep black |
| • Linertype     | PE/PP protection film |                  |            |

### Egenskaber

|                           |           |                    |           |
|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • Brudforlængelse         | 1400 %    | • Fugtbestandighed | meget god |
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god |                    |           |

### Klæbekraft

|                                    |         |                                     |         |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage) | 22 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 26 N/cm |
| • Klæbeevne på ABS (Efter 3 dage)  | 22 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage)  | 26 N/cm |
| • Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)  | 16 N/cm |                                     |         |

### Yderligere information

PV 25 = hvid silikoneret, PE-belagt papirliner.

PV 29 = blå varmekædet folieliner på rulle, der også kan forsegles med klæber.

Data om vedhæftning er baseret på PV25-liner.



# tesa® ACXplus 7808 Black Line

Produkt Information

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07808>