




tesa® 7250

Produkt Information



50 µm enkelt-sided solid sort filmisk tape

Produktbeskrivelse

tesa® 7250 er en dybsort, enkelt-sided selvklæbende tape, der består af en sort PET-filmryg og et sort, klæbende akrylklæbemiddel.

Egenskaber

- Tykkelse: 50 µm
- Meget god lysblokerende ydeevne
- Høj afskalningsstyrke og forskydningsmodstand
- Meget gode egenskaber for afstødningsmodstand
- Meget god håndteringsevne i konverteringsprocesser
- Fremragende modstandsdygtighed over for krævende miljøforhold
- Meget god aftagelighed på almindelige plast- og metalsubstrater
- Produktdesign helt uden nåle

Anvendelser

- Fastgørelse af kabler eller konstruktive dele i LED-lyskilder eller fladskærme
- Lysafskærmning i dele til forbrugerelektronik
- Elektrisk isolering

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-----|--------------|-------------------|
| • Bæremateriale | PET | • Klæbertype | Modificeret akryl |
|-----------------|-----|--------------|-------------------|

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 50 % | • Optical density | 3.7 |
| • Brudstyrke | 30 N/cm | • Statisk skridstyrke ved 23°C | meget god |
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | • Statisk skridstyrke ved 40°C | meget god |
| • Bestandig over for blødgørere | meget god | • Temperaturbestandighed, kort tid | 200 °C |
| • Dielectric breakdown voltage | 4000 V | • Temperaturbestandighed, lang tid | 100 °C |
| • Fugtbestandighed | god | | |



tesa® 7250

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	3.9 N/cm	• Klæbeevne på Glas (Efter 14 dage)	4.9 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	4.7 N/cm	• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	3.9 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	3.8 N/cm	• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	5.2 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	5.3 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	4.2 N/cm
• Klæbeevne på Glas (Umiddelbart)	4.3 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	5.3 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07250>