



tesa® 4182

Produkt Information



tesa® 4182 Blød PVC-folietape til grundlæggende bundtning

Produktbeskrivelse

tesa® 4182 er en bundtningstape, der anvendes til forskellige formål i bilindustrien, oftest i bilernes kabiner. Tapen bruges til omsnøring, grundlæggende bundtning og ledningsføring. tesa® 4182 er modstandsdygtig over for høje temperaturer på op til 105 °C og er flammehæmmende i klasse B. Tapen består af en fleksibel, blød polyvinylchloridbæremateriale og en stærk akrylklæber. SPVC-bærematerialet er flammehæmmende, vejrbestandig og kemikaliebestandig. Akrylklæbesystemet sikrer et stærkt greb på polære overflader og er modstandsdygtigt over for høje temperaturer, ældning og UV-lys. Omsnøringstapen er nem at håndtere og kan rives over i hånden.

Anvendelser

- tesa® 4182 er ideel til brug i bilindustrien, i passagerkabiner.
- Tapen bruges til applikationer som f.eks. ledningsføring, grundlæggende bundtning og omsnøring
- Tapen er temperatur- og flammebestandigt
- Omsnøringstapen kan rives over i hånden

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|----------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 104 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| • Brudforlængelse | 250 % | • Afrulningskraft (Rulle bredde ≤ 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
| • Brudstyrke | 25 N/cm | • Lyddæmpning (LV312) | Class A |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class A | • Maksimal temperaturbestandighed | 105 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A | • Minimum temperaturbestandighed | -25 °C |
| • Afrulningskraft (Rulle bredde > 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4182

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04182>