



tesa® 62309

Produkt Information



Halogenfri PE-folietape til grundlæggende bundtningsopgaver i bilens kabine

Produktbeskrivelse

tesa® 62309 er en PE-folietape, der er designet til grundlæggende bundtning af ledningsnet til biler og giver en fremragende kabelkompatibilitet op til 125 °C (3000 timer). En konstant afrulningskraft, den fleksible bæremateriale og hånddrivning muliggør en jævn og effektiv påføring i produktionen. tesa® 62309 er optimeret til manuel påføring.

Egenskaber

- Halogen-fri
- Blød og fleksibel
- Kan rives over i hånden
- Temperaturbestandighed på op til 125 °C (3000 timer)
- Modstandsdygtig over for miljøpåvirkninger
- Konstant afviklingskraft - optimeret til manuel anvendelse
- Flag-resistent
- Modstandsdygtig over for ældning
- Flammehæmmende
- Lav lugt

Anvendelser

tesa® 62309 er specielt designet til effektive basale bundtningskrav ved høje temperaturer. Det primære anvendelsesområde er bilens kabine.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 95 µm |
| • Klæbertype | Akryl | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---|---------|------------------------|---------|
| • Brudforlængelse | 100 % | • Lyddæmpning (LV312) | Class A |
| • Brudstyrke | 16 N/cm | • Maksimal | 125 °C |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class A | temperaturbestandighed | |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A | • Minimum | -40 °C |
| | | temperaturbestandighed | |



tesa® 62309

Produkt Information

Klæbekraft

- Klæbeevne på Stål 2 N/cm

Yderligere information

- Standardbredder: 9, 19, 25, 38 mm
- Standardlængde: 33 m
- Standard kernediameter: 38 mm
- Andre dimensioner er tilgængelige på forespørgsel

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=62309>