



# tesa® ACXplus 7062

## Produkt Information



500 µm Dobbeltklæbende Akrylskumtape

### Produktbeskrivelse

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7062 er en dyb sort, dobbeltklæbende akrylskumtape. Den består af et højtydende akrylsystem og er primært kendetegnet ved sin sammenføjningsstyrke og belastningsafledning samt temperaturbestandighed og vejrbestandighed. Den kombinerer på grund af sin unikke sammensætning ekstremt høj klæbeevne med stor bestandighed over for blødgøringsmidler.

Den er specielt designet til sammenføjning af materialer, som er svære at sammenføje, såsom pulverlakerede overflader eller plastmaterialer. Selv i forbindelse med sådanne materialer på metal eller ved sammenføjning mellem to metaldele sikrer denne tape, på grund af høj processikkerhed, en nem løsning. Det viskoelastiske, skummede akrylkerne kompenserer for forskellige termiske forlængelser af bundne dele. tesa® ACX<sup>plus</sup> 7062 sikrer en meget høj øjeblikkelig gribeevne og vedhæftningsevne.

### Anvendelser

- tesa® ACX<sup>plus</sup> 7062 er specielt designet til sammenføjning af materialer, som er svære at sammenføje, herunder:
- Stødlistes
- Pulverlakerede lameller og paneler
- Luftfordelende komponenter

### gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

- |                 |                   |                  |        |
|-----------------|-------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum         | • Total tykkelse | 500 µm |
| • Klæbertype    | Modificeret akryl | • Farve          | Sort   |

### Egenskaber

- |                                    |        |                                    |       |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|
| • Temperaturbestandighed, kort tid | 170 °C | • Temperaturbestandighed, lang tid | 70 °C |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|

### Klæbekraft

- |                                    |         |                                     |         |
|------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)   | 11 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)   | 19 N/cm |
| • Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage) | 19 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 32 N/cm |
| • Klæbeevne på PP (Umiddelbart)    | 2 N/cm  | • Klæbeevne på Stål (Efter 3 dage)  | 32 N/cm |
| • Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)  | 5 N/cm  |                                     |         |

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07062>



# tesa® ACXplus 7062

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=07062>