



tesa® 68532

Produkt Information

50µm dobbeltsidet transparent anti-repulsion filmisk tape

Produktbeskrivelse

tesa® 68532 er en dobbeltsidet selvklæbende tape, der består af en transparent PET-bæremateriale og en særlig anti-repulsionsklæber.

Egenskaber

- Tykkelse: 50 µm
- Fremragende modstandsdygtighed over for frastødning
- Høj bindingsstyrke og forskydningsmodstand
- Meget god håndteringsevne i konverteringsprocesser
- Fremragende modstandsdygtighed over for krævende miljøforhold

Anvendelser

- Limning på buede overflader
- Montering af bøjede substrater
- Montering af antenne

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl | • Farve | Transparent |

Egenskaber

- | | | | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|-------|
| • Gribeevne | god | • Temperaturbestandighed, lang tid | 85 °C |
| • Temperaturbestandighed, kort tid | 140 °C | | |



tesa® 68532

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	5.5 N/cm	• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	5.2 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	8 N/cm	• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	8.2 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	6.5 N/cm	• Klæbeevne på PI (umiddelbart)	6.3 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	8.8 N/cm	• Klæbeevne PI (efter 14 dage)	8.7 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	3.3 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	6.4 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	4.8 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	8.2 N/cm

Yderligere information

Liner-varianter:

PV40 hvidt/rødt logo-glasurpapir (71 µm; 82 g/m²)

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=68532>