



tesa® 51025 PV10

Produkt Information



Håndterbar PET-tape til grundlæggende bundtning

Produktbeskrivelse

tesa® 51025 PV10 er en ledningsnettape af PET-tekstil med et opløsningsmiddelfrit gummibaseret klæbemiddel. Denne tape er specielt designet til grundlæggende bundtning af ledninger i kabinen og miljøforhold op til 125 °C.

Egenskaber

- Temperaturbestandighed 125 °C
- Stabil afviklingskraft
- Klæbemiddel uden opløsningsmidler
- Kan rives af i hånden

Anvendelser

- Grundlæggende bundtning af ledninger
- Beskyttelse af ledningssplejsninger

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-væv | • Total tykkelse | 160 µm |
| • Klæbertype | Gummi baseret | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------|
| • Brudforlængelse | 25 % | • Dielectric breakdown voltage | 6300 V |
| • Brudstyrke | 80 N/cm | • Hånddriverevne | Ja |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class B | • Lyddæmpning (LV312) | Class A |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A | • Maksimal temperaturbestandighed | 125 °C |
| • Afrulningskraft (Rulle bredde > 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | • Minimum temperaturbestandighed | -40 °C |
| • Afrulningskraft (Rulle bredde ≤ 9mm) | 8 N/roll (30 m/min) | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 6.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 51025 PV10

Produkt Information

Yderligere information

- Standardbredder: 9, 19, 25, 32, 38 mm
- Standardlængder: 25, 50 m
- Standard kernediameter: 38 mm
- Andre dimensioner er tilgængelige efter anmodning

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51025>