



tesa® 60216

Produkt Information

1.000 µm enkeltidet grå elektrisk ledende skumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 60216 er en grå, enkeltidet, elektrisk ledende, selvklæbende skumtape. Den består af en meget komprimerbar, elektrisk ledende skumbæremateriale og et elektrisk ledende klæbemiddel.

Egenskaber

- Tykkelse: 1.000 µm
- Meget komprimerbar skumbæremateriale med lav lukkekraft og pålidelige gendannelsesevner
- Fremragende tilpasningsevne til overfladevariationer og tolerancer
- Fremragende elektrisk ledningsevne over et bredt arbejdsområde i XYZ-retning, selv ved høje temperaturer og høj luftfugtighed
- Højt vedhæftningsniveau selv under barske miljøforhold
- Fremragende stødabsorberende og dæmpende egenskaber
- Høj stabilitet i skummet for at undgå afskalning af partikler

Anvendelser

- EMI-afskærmning og jordforbindelse
- Elektrostatisk afladning

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| • Bæremateriale | Elektrisk ledende skum | • Farve | Grå |
| • Klæbertype | Elektrisk ledende akryl | • Linerfarve | Hvid med blå logo |
| • Linertype | PE-belagt papir | • Linertykkelse | 120 µm |
| • Total tykkelse | 1000 µm | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--|------------------------|------------------------------------|------------------|
| • Afrulning af liner | Let | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 Ohm / square |
| • Contact resistance z-direction (initial) | 0.03 Ohm / square inch | • Temperaturbestandighed, kort tid | 200 °C |

Klæbekraft

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 8.5 N/cm |
|-------------------------------------|----------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60216>



tesa[®] 60216

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=60216>