




tesa® 50625

Produkt Information



PET-malertape med silikoneklæber til temperaturer på op til 200 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 50625 er en blå transparent tape til pulverlakering, der er yderst fleksibel, mens den samtidig er udstyret med et bæremateriale af polyester og en silikoneklæber. tesa® 50625 bruges til forskellige anvendelser, især til afdækning under pulverlakering, overfladebeskyttelse og sammenføjning af ikke-polære materialer.

Egenskaber

- Sikrer afdækning og overfladebeskyttelse uden klæberester.
- God fleksibilitet og tyndt bæremateriale, der giver skarpe farvekanter.
- Malertapens silikoneklæber gør den varmebestandig, og den kan modstå temperaturer på op til 200 °C i 30 minutter ad gangen.

Anvendelser

- tesa® 50625 er ideel til afdækning af områder, der skal beskyttes i forbindelse med pulverlakering.
- Den varmebestandige tape kan modstå temperaturer på op til 200 °C i 30 minutter.
- tesa® 50625 kan bruges til overfladebeskyttelse i forskellige sammenhænge
- Malertapen kan fjernes uden at efterlade klæberester.

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klæbertype | Silkone | | |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Brudforlængelse | 130 % | • Hånddriverevne | Nej |
| • Brudstyrke | 50 N/cm | • Let at fjerne | yes |
| • Farveforankring | god | • Skarp farvekant | Ja |
| • Fleksibilitet | Ja | • Temperaturbestandighed (30 min) | 200 °C |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 50625

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50625>