

tesa® 75007

low VOC



Produkt Information

75mm Forstærket Akrylklæbelag med PET-Lærred til Montering i Bilinteriør

Produktbeskrivelse

tesa® 75007 er et føjeligt, transparent klæbelag af vandbaseret akryl forstærket med et PET-lærred. tesa® 75007 indeholder meget lave, samlede VOC-værdier og ingen konstaterede kritiske stoffer. Tapen med lave VOC-værdier sikrer fremragende initial vedhæftning på en lang række indvendige underlag samt en høj initial gribeevne og vedhæftningsevne. Tapens akrylklæbesystem er kompatibelt med en lang række materialer, hvilket etablerer en pålidelig vedhæftning på nonpolære plast, filt og tekstiler. Tapen sikrer på grund af den lave VOC fremragende stabilitet og tilpasningsevne, og den er meget velegnet til design og 3D-former. Lærredet sikrer en forstærkning af fleksible materialer for at forbedre ombygningskofektionering og håndtering.

Anvendelser

- tesa® 75007 anvendes til forskellige monterings- og lamineringsanvendelser
- Montering af let kabinebeklædning (plast, LSE overflader), montering af gulvsystemer
- Montering af fleksible trykte kredsløb
- Laminering af isoleringsmaterialer, laminering for forebyggelse af støj, vibration og hårdhed samt summen, knirken, og raslelyde
- Laminering af dekorative stoffer, laminering af skum til tætning af varmeanlæg ventilation og aircondition
- tesa® 75007 er almindeligt anvendt til bilinteriør i bilindustrien

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Ingen	• Total tykkelse	75 µm
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Farve	Transparent
• Linertype	Glassine	• Linerfarve	Brun/blå logo

Produktsortiment

• Tilgængelige tykkelser	75, 130 µm
--------------------------	------------

Egenskaber

• Egned til udstansning	Ja
-------------------------	----

Klæbekraft

• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	4.5 N/cm
---------------------------------	----------

tesa® 75007

low VOC

Produkt Information

Opbevaringsbetingelser

Opbevaring & Betingelser

23°C, 50% r.f., opbevaret i original emballage

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=75007>