

tesa® 4308

Produkt Information



Premium Afdækningstape til Krævende Afdækningsanvendelser

Produktbeskrivelse

tesa® 4308 er en glat afdækningstape af papir med klæber af naturgummi, som er blevet udviklet specielt til krævende applikationer på eftermarkedet for bilindustrien samt i transportindustrien. Tapen, der er designet til bilindustrien, er egnet til afdækning under autolakering samt efterfølgende ovntørring og er bestandig overfor temperaturer på op til 110 °C. tesa® 4308 kan bruges sammen med enten epoxy- eller vandbaseret maling. Bærematerialet modstår gennemsvivning af maling og er yderst føjeligt samt fleksibelt. Afdækningstapen har gode klæbeegenskaber på forskellige materialer såsom metal, gummi, glas og plastik. tesa® 4308 kan fjernes nemt uden at efterlade klæberester, mens den giver gode maleresultater og rene malekanter.

Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Anvendelser

- tesa® 4308 er udviklet specielt til meget krævende afdækningsopgaver i bilreparations- og transportindustrierne.
- Afdækningstapens fleksible bæremateriale muliggør god føjelighed på irregulære overflader
- Biltapen er velegnet til autolakering med efterfølgende ovntørring og modstår temperaturer på op til 110 °C
- tesa® 4308 er nem at rive over med hænderne og efterlader ingen klæberester

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Klæbertype | Naturgummi | • Total tykkelse | 150 µm |

Egenskaber

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Brudforlængelse | 12 % | • Hånddriverevne | meget god |
| • Brudstyrke | 47 N/cm | • Let at fjerne | Ja |
| • Farveforankring | meget god | • Skarp farvekant | meget god |
| • Fleksibilitet | god | • Temperaturbestandighed (60 min) | 100 °C |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4308>

tesa® 4308

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=4308>