

tesa® 51865FL

Produkt Information



Bæredygtige Aspekter



For mere information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	PET-film	• Total tykkelse	165 µm
• Genanvendt	90 %	• Farve	Transparent
• Klæbertype	Modificeret akryl		

Egenskaber

• Brudforlængelse	55 %	• Kemikaliebestandig	god
• Brudstyrke	20 N/cm	• Minimum	-40 °C
• Aldersbestandighed (UV)	god	temperaturbestandighed	
• Bestandig over for blødgørere	god	• Statisk skridstyrke ved 23°C	meget god
• Fugtbestandighed	meget god	• Statisk skridstyrke ved 40°C	meget god
• Gribeevne	god	• Temperaturbestandighed, kort tid	200 °C
		• Temperaturbestandighed, lang tid	100 °C

tesa® 51865FL

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	9.5 N/cm	• Klæbeevne på PET (linerside, efter 14 dage)	10.5 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	10 N/cm	• Klæbeevne på PET (linerside, umiddelbart)	10 N/cm
• Klæbeevne på ABS (linerside, efter 14 dage)	13 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	7 N/cm
• Klæbeevne på ABS (linerside, umiddelbart)	12 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	8 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	9 N/cm	• Klæbeevne på PP (linerside, efter 14 dage)	8.5 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	9.5 N/cm	• Klæbeevne på PP (linerside, umiddelbart)	8 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (linerside, efter 14 dage)	12.5 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	9 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (linerside, umiddelbart)	12 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	11 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	9 N/cm	• Klæbeevne på PS (linerside, efter 14 dage)	13.5 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	12 N/cm	• Klæbeevne på PS (linerside, umiddelbart)	12 N/cm
• Klæbeevne på PC (linerside, efter 14 dage)	15 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	7 N/cm
• Klæbeevne på PC (linerside, umiddelbart)	13 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	11 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	6.5 N/cm	• Klæbeevne på PVC (linerside, efter 14 dage)	14 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	7 N/cm	• Klæbeevne på PVC (linerside, umiddelbart)	9 N/cm
• Klæbeevne på PE (linerside, efter 14 dage)	8 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	9.6 N/cm
• Klæbeevne på PE (linerside, umiddelbart)	7 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	11.5 N/cm
• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	9 N/cm	• Klæbeevne på Stål (linerside, efter 14 dage)	14.5 N/cm
• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	9.5 N/cm	• Klæbeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	13.3 N/cm

Certifikater

Bæredygtighedscertifikater

tesa® 51865 Next Gen – Team 4965 Differential contains a 90% recycled PET backing, resulting in an average of 6% post-consumer recycled content (including red MOPP liner) in the tape. This is a third-party environmental claim validated against the UL Environmental Claim Validation Procedure 2809 for recycled content. The UL Environmental Claim Validation Program falls under UL's ISO/IEC17025 accreditation.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51865FL>

tesa® 51865FL

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=51865FL>