

tesa® ACXplus 73311

Produkt Information

1100 µm dobbelt-sidet akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 73311 akrylkerneband er en højtydende, dobbelt-sidet skumtape udviklet til krævende limningsopgaver. Med sin sorte, 1100 µm tykke eftergivende akrylkerne og modificerede akryllim leverer den stærke, holdbare bindinger. Den er særligt velegnet til de fleste pulverlakerede overflader, samt glas og mange plastmaterialer, og tilbyder alsidige limningsmuligheder på tværs af et bredt udvalg af materialer. Designet til at erstatte traditionelle mekaniske fastgørelsesanordninger muliggør den elegante, rene designs uden at gå på kompromis med styrken. Dens viskoelastiske egenskaber sikrer fremragende stressfordeling og udfyldning af mellemrum, selv på ujævne overflader. tesa® 73311 er ideel til permanent limning, hvor pålidelighed og æstetik er afgørende.

Egenskaber

- Højstyrke, permanent limningsløsning med langvarig holdbarhed
- Viskoelastisk akrylskumkerne for fremragende eftergivenhed og stressfordeling
- Binder godt til materialer med høj, middel og lav overfladeenergi, herunder pulverlakerede overflader, metaller, plast og glas
- Eliminerer behovet for nitter, skruer, svejsning eller flydende lim
- Sort farve med papirlægger for nem håndtering og diskret brug
- Fremragende modstandsdygtighed overfor fugt, temperatur og miljøstress
- Muliggør brug af tyndere, lettere og forskellige materialer
- Umiddelbar håndteringsstyrke med trykfølsom lim
- PFAS/PFOS-Fri Sammensætning: Fremstillet uden perfluorerede stoffer, hvilket støtter sikrere og mere bæredygtige limningsløsninger.

Anvendelser

tesa® 73311 er velegnet til en række krævende anvendelser, herunder:

- Dekorationslister og panelmontering i hårde hvidevarer og elektronik
- Navneskilt- og logo-opsætning på forbruger- og industriprodukter
- Montering af elektroniske displays og touchpaneler
- Panel-til-ramme og afstivning af panel-samlings
- Limning af glas til metal i ovn- og vaskemaskinedøre
- Indvendig og udvendig limning i erhvervskøretøjer og togvogne
- Skilte og display-montering
- Pakning og tætningslimning i HVAC og hårde hvidevarer
- Strukturel limning i byggeri og generel industri

tesa® ACXplus 73311

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Linertype	Hvid
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Total tykkelse	1100 µm

Egenskaber

• Temperaturbestandighed, kort tid	160 °C	• Temperaturbestandighed, lang tid	100 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	24 N/cm	• Klæbeevne på PMMA (Efter 14 dage)	39 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	33 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	22 N/cm
• Klæbeevne på Glas (Efter 14 dage)	28 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	45 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	45 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	35 N/cm
• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	22 N/cm		

Yderligere information

tesa® 73311 er velegnet til både indendørs og udendørs brug. Den leverer pålidelig ydeevne ved et bredt temperatur- og miljøspænd. For optimale resultater skal overfladerne være rene, tørre og fri for forurening. Det anbefales at udføre applikationsspecifikke tests inden fuld implementering. For teknisk support og de bedste limningsresultater bør du rådføre dig med en tesa®-specialist.

Liner-muligheder:

- PV25: Hvid papirlægger (PE-belagt) - ubrandet (130 µm)

Yderligere tilgængelige tykkelser:

- tesa® 73305 - 500µm
- tesa® 73308 - 800µm

tesa® ACXplus 73311

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=73311>