

tesa® ACXplus 73210

Produkt Information

1000 µm dobbeltsidet akrylkernebånd

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 73210 er et højtydende, dobbeltsidet akrylskumtape med fremragende transparens. Dets viskoelastiske egenskaber absorberer stød, udfylder huller og giver stærke, holdbare forbindelser – selv på ujævne overflader. Det er specielt udviklet til sammenføjning af transparente eller gennemskinnelige materialer såsom glas, akryl eller polycarbonat og giver en næsten usynlig samling. Dens optiske klarhed gør den ideel til applikationer, der kræver sømløse og æstetiske finish.

Egenskaber

- Høj optisk klarhed – designet til sammenføjning af transparente materialer
- Holdbar vedhæftning – modstandsdygtig over for temperatur, UV og ældning
- Kompenserer for termisk udvidelse i sammenføjede dele
- Fremragende vedhæftning til transparente plasttyper og glas
- Øjeblikkelig vedhæftning med høj endelig styrke
- PFAS/PFOS-fri sammensætning: Produceret uden perfluorerede stoffer og understøtter sikrere og mere bæredygtige sammenføjningsløsninger.

Anvendelser

tesa® 73210 er velegnet til en række krævende sammenføjningsopgaver, herunder:

- Transparente skilte og navneskilte
- Montering af transparente dekorative paneler
- Sammenføjning af gennemskinnelige profiler
- Anvendelser der kræver næsten usynlige sammenføjningslinjer (fx butiksdysplays, husholdningsapparater og interiørløsninger)

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	1000 µm
• Klæbertype	Ren akryl	• Farve	Transparent
• Linertype	Hvid		

Egenskaber

• Temperaturbestandighed, kort tid	180 °C	• Temperaturbestandighed, lang tid	100 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

tesa® ACXplus 73210

Produkt Information

Klæbekraft

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage) | 15 N/cm | • Klæbeevne på PMMA (Efter 14 dage) | 18 N/cm |
| • Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage) | 28 N/cm | • Klæbeevne på PS (Efter 14 dage) | 14 N/cm |
| • Klæbeevne på Glas (Efter 14 dage) | 23 N/cm | • Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage) | 15 N/cm |
| • Klæbeevne på PC (Efter 14 dage) | 23 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 25 N/cm |
| • Klæbeevne på PET (Efter 14 dage) | 15 N/cm | | |

Yderligere information

tesa® 73210 er egnet til både indendørs og udendørs anvendelse. Det leverer pålidelig ydeevne under et bredt udvalg af temperaturer og miljøforhold. For optimale resultater skal overfladerne være rene, tørre og fri for forureninger. Det anbefales at udføre applikationsspecifikke tests inden fuld anvendelse. Kontakt en tesa® specialist for teknisk support og bedste sammenføjningsresultater.

Liner muligheder:

- PV26: Hvid papirlækker – uden branding (160 µm)

Yderligere tilgængelig tykkelse:

- tesa® 73205 - 500 µm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=73210>