

tesa® ACXplus 73308

Produkt Information

800 µm dobbeltklæbende akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 73308 akryl-core tape er en højtydende, dobbeltklæbende skumtape udviklet til krævende limningsopgaver. Med sin sorte, 800 µm tykke, formbare akrylkerne og modificerede akrylklæber sikrer den stærke, holdbare sammenføjninger. Den er særligt velegnet til de fleste pulverlakerede overflader samt glas og mange plastmaterialer, og tilbyder alsidige limningsevner på tværs af en bred vifte af substrater. Designet til at erstatte traditionelle mekaniske fastgørelsesmetoder, gør den det muligt at skabe slanke, rene design uden at gå på kompromis med styrken. Dens viskoelastiske egenskaber sikrer fremragende spændingsafledning og udjævning, selv på ujævne overflader. tesa® 73308 er ideel til permanent limning, hvor pålidelighed og æstetik er i fokus.

Egenskaber

- Højstyrke, permanent limeløsning med langtidsholdbarhed
- Viscoelastisk akrylskumkerne for fremragende tilpasningsevne og spændingsafledning
- Binder godt til materialer med høj, mellem og lav overfladeenergi, herunder pulverlakerede overflader, metaller, plast og glas
- Eliminerer behovet for nitter, skruer, svejsning eller flydende lim
- Sort farve med papirliner for nem håndtering og diskret montering
- Fremragende modstandsdygtighed over for fugt, temperatur og miljømæssig belastning
- Muliggør brug af tyndere, lettere og forskellige materialer
- Umiddelbar håndteringsstyrke med trykfølsom klæber
- PFAS/PFOS-fri sammensætning: Produceret uden perfluorerede stoffer, hvilket understøtter sikrere og mere bæredygtige limeløsninger.

Anvendelser

tesa® 73308 er velegnet til en række krævende limningsopgaver, herunder:

- Dekorativt kant- og panelmontage i husholdningsapparater og elektronik
- Navneskilt- og logo-fastgørelse på forbruger- og industriprodukter
- Montering af elektroniske displays og touchpaneler
- Panel-til-ramme og forstærker-til-panel samlinger
- Limning af glas til metal i ovn- og vaskemaskinedøre
- Indvendig og udvendig limning i erhvervskøretøjer og togvogne
- Skilte- og displaymontering
- Paknings- og tætningslimning i HVAC og hårde hvidevarer
- Strukturel limning i byggeri og generel industri

tesa® ACXplus 73308

Produkt Information

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Linertype	Hvid
• Klæbertype	Modificeret akryl	• Total tykkelse	800 µm

Egenskaber

• Temperaturbestandighed, kort tid	160 °C	• Temperaturbestandighed, lang tid	100 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	22 N/cm	• Klæbeevne på PMMA (Efter 14 dage)	37 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	26 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	20 N/cm
• Klæbeevne på Glas (Efter 14 dage)	28 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	41 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	40 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	31 N/cm
• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	18 N/cm		

Yderligere information

tesa® 73308 er egnet til både indendørs og udendørs brug. Den tilbyder pålidelig ydeevne på tværs af et bredt temperaturområde og under skiftende miljøforhold. For optimale resultater skal overfladerne være rene, tørre og fri for forureninger. Det anbefales at udføre applikationsspecifikke tests før fuld implementering. For teknisk support og de bedste limningsresultater, kontakt en tesa®-specialist.

Liner-muligheder:

- PV25: Hvid papirliner (PE-belag) – uden tryk (130 µm)

Yderligere tilgængelige tykkelser:

- tesa® 73305 - 500µm
- tesa® 73311 - 1100µm

tesa® ACXplus 73308

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=73308>