

tesa® ACXplus 73205

Produkt Information

500 µm dobbeltdklæbende akrylskumtape

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 73205 er en højeffektiv, dobbeltdklæbende akrylskumtape med fremragende transparens. Dens viskoelastiske egenskaber absorberer stress, udfylder ujævnheder og giver en stærk, langvarig sammenføjning – selv på ujævne overflader. Produktet er særligt udviklet til sammenføjning af transparente eller translucente materialer som glas, akryl eller polycarbonat og giver en næsten usynlig samling. Den optiske klarhed gør tapen ideel til applikationer, hvor der kræves en sømløs og æstetisk afslutning.

Egenskaber

- Høj optisk klarhed – designet til sammenføjning af gennemsigtige substrater
- Holdbar sammenføjningsstyrke – resistent over for temperatur, UV og aldring
- Kompenserer for termisk udvidelse i sammenføjede dele
- Fremragende vedhæftning til gennemsigtige plasttyper og glas
- Omgående tildels med høj slutstyrke
- PFAS/PFOS-fri sammensætning: Produceret uden perfluorerede stoffer, hvilket understøtter sikrere og mere bæredygtige sammenføjningsløsninger.

Anvendelser

tesa® 73205 er velegnet til en lang række krævende sammenføjningsopgaver, herunder:

- Transparente skilte og navneplader
- Montering af gennemsigtige dekorative paneler
- Sammenføjning af translucente profiler
- Applikationer hvor næsten usynlige sammenføjninger er nødvendige (f.eks. butiksudstillinger, husholdningsapparater og interiørdesign-elementer)

gennemsnitligsværdier

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	500 µm
• Klæbertype	Ren akryl	• Farve	Transparent
• Linertype	Hvid		

Egenskaber

• Temperaturbestandighed, kort tid	180 °C	• Temperaturbestandighed, lang tid	100 °C
------------------------------------	--------	------------------------------------	--------

tesa® ACXplus 73205

Produkt Information

Klæbekraft

- | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage) | 15 N/cm | • Klæbeevne på PMMA (Efter 14 dage) | 12 N/cm |
| • Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage) | 19 N/cm | • Klæbeevne på PS (Efter 14 dage) | 11 N/cm |
| • Klæbeevne på Glas (Efter 14 dage) | 20 N/cm | • Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage) | 14 N/cm |
| • Klæbeevne på PC (Efter 14 dage) | 16 N/cm | • Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage) | 20 N/cm |
| • Klæbeevne på PET (Efter 14 dage) | 13 N/cm | | |

Yderligere information

tesa® 73210 er egnet til både indendørs og udendørs brug. Den leverer pålidelig ydelse under et bredt temperaturområde og under forskellige miljøforhold. For at opnå optimale resultater skal overfladerne være rene, tørre og fri for forureninger. Det anbefales at foretage applikationsspecifikke tests før fuld skala anvendelse. For teknisk support og det bedste resultat anbefales det at kontakte en tesa® specialist.

Liner-muligheder:

- PV26: Hvid papirlægger – uden tryk (160 µm)

Yderligere tilgængelige tykkelser:

- tesa® 73210 - 1000µm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=73205>