




tesa[®] 50600 Standard



Produkt Information

Afdækningstape af grøn polyester/silikone

Produktbeskrivelse

tesa[®] 50600 er en grøn-gennemsigtig afdækningstape til brug under høje temperaturer, som har et bæremateriale af polyester med silikoneklæber. tesa[®] 50600 bruges til forskellige anvendelser – særligt til afdækning under arbejde med pulvermaling. Tapen gør det muligt at få præcise farvekanter, og den sikrer at malerstænk ikke løber af. Afdækningstapens silikoneklæber gør den ekstremt varmebestandig, og den kan modstå temperaturer op til 220 °C i perioder på op til 30 minutter ad gangen. Den varmebestandige tape kan påføres nemt og fjernes i et enkelt stykke uden at efterlade klæberester. Afdækningstapen tesa[®] 50600 fås også i en udgave med dækpapir.

Ansøgning

- tesa[®] 50600 anvendes til afdækning af områder, der skal beskyttes under arbejde med pulvermaling.
- Den varmebestandige tape kan modstå temperaturer på op til 220 °C
- Afdækningstapen kan fjernes uden at efterlade klæberester
- tesa[®] 50600 fås også med et særligt PET-dækpapir

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PETP | • Total tykkelse | 80 µm |
| • Klæbertype | Silkone | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------|---------|
| • Let at fjerne | Ja | • Brudstyrke | 75 N/cm |
| • Temperaturbestandighed | 220 °C | • Hand tearability | ringe |
| • Brudforlængelse | 110 % | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klæbeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 50600 Standard

Produkt Information

Yderligere information

tesa[®] 50600 fås også med et specielt PET-dækpapir

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=50600>