




tesa® 4980

Produkt Information



80µm dobbeltklæbende tape

Produktbeskrivelse

tesa® 4980 er en klar, dobbeltklæbende polyestertape med akrylklæber.

- God gribevene og skridstyrke
- Kan repositioneres under monteringen

Ansøgning

- Montering af komponenter i elektronisk udstyr
- Montering af skilte

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 80 µm |
| • Klæbertype | Modificeret akryl, Akryl | • Farve | Transparent, Optisk klar |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------|
| • Brudforlængelse | 50 % | • Statisk skridstyrke ved 23°C | god |
| • Brudstyrke | 20 N/cm | • Statisk skridstyrke ved 40°C | middelgod, god |
| • Aldersbestandighed (UV) | meget god | • Gribeevne | god |
| • Kemikaliebestandig | god | • Temperaturbestandighed, lang tid | 100 °C |
| • Fugtbestandighed | meget god | • Temperaturbestandighed, kort tid | 200 °C |
| • Bestandig over for blødgørere | god | | |



tesa[®] 4980

Produkt Information

Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	6.5 N/cm	• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	7.7 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	8 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	3.4 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	6.3 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	6.1 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	8.5 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	7 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	7.7 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	8.5 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	9.4 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	6.8 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	4 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	10.7 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	4.6 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	8.6 N/cm
• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	6.2 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	9.7 N/cm

Yderligere information

Findes med flere varianter af beskyttelsesafdækning:

PV42 brunt glassine-papir (71µm; 82g/m²)

PV50 klar polyesterfolie (50µm; 72g/m²)

PV51 hvid polyesterfolie (50µm; 72g/m²)

PV58 dobbelt afdækket: polyesterfilm (klar 75µm + klar 36µm PET)

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04980>