



# tesa® 6190 Kombitape



## Produkt Information

Dobbeltklæbende lukketape med integreret rivfunktion

### Produktbeskrivelse

tesa® Combitape er en transparent, dobbeltklæbende tape, der består af et bæremateriale af PET-film og en akrylklæber. tesa® Combitape leveres med fingerkant (udhængende dækfilm) og integreret rivfunktion.

tesa® Combitape er udviklet til bølgepapkasser og har følgende egenskaber:

- Hurtig fjernelse af dækpapiret takket være fingerløft
- Høj initial klæbeevne sikrer en sikker lukning
- Pålidelige klæbeegenskaber, selv ved høje temperaturer
- Muliggør lukke- og åbnfunktion, hvor der er begrænset plads.

### Ansøgning

- Selvklæbende postordreemballager
- CD- og bogæsker

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

• Bæremateriale	PET-film	• Farve	Transparent, Optisk klar
• Klæbertype	Modificeret akryl, Akryl	• Linerfarve	Rød, Transparent
• Linertype	MOPP	• Linertykkelse	80 µm
• Total tykkelse	205 µm	• Vægt (Liner)	72 g/m <sup>2</sup>

### Egenskaber

• Brudforlængelse	30 %	• Kemikaliebestandig	god
• Brudstyrke	130 N/cm	• Statisk skridstyrke ved 23°C	god
• Aldersbestandighed (UV)	meget god	• Statisk skridstyrke ved 40°C	god
• Bestandig over for blødgørere	god	• Temperaturbestandighed, kort tid	200 °C
• Fugtbestandighed	meget god	• Temperaturbestandighed, lang tid	100 °C
• Gribeevne	god	• Temperature resistance min.	-40 °C



# tesa® 6190 Kombitape

## Produkt Information

### Klæbekraft

• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	10.3 N/cm	• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	9.5 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	12 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	6.8 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	9.2 N/cm	• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	7.9 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	10.6 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	10.6 N/cm
• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	12.6 N/cm	• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	12 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	14 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	8.7 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	5.8 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	13 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	6.9 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	11.5 N/cm
• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	9.2 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	11.8 N/cm

## Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=06190>