



# tesa<sup>®</sup> 4089

## Produkt Information



### Universal Pakketape

#### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4089 har et robust og fleksibelt 28 µm-PP bæremateriale med en naturgummiklæber. Dens klæbeegenskaber er optimale i temperaturer fra -30 °C til 100 °C, hvilket gør den ideel til indendørs brug. Naturgummitape tesa<sup>®</sup> 4089 er det optimale produkt til emballering og kartonlukning. Tapen har høj gribeevne og opnår hurtigt max klæbekraft, den er let at afrulle og kan anvendes hensigtsmæssigt med en håndholdt tapedispenser eller en industriel maskine. Bærematerialet af polypropylen er let.

#### Ansøgning

- Manuel og automatisk lukning af lette og mellemtunge papkasser

opnår hurtigt max klæbekraft

- på flere slags overflader (træ, papir, folie ...)
- Naturgummiklæber af premium kvalitet
- Fremragende vedhæftning på polære og nonpolære overflader

#### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

#### Produktindhold

- |                 |            |                  |       |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film    | • Total tykkelse | 46 µm |
| • Klæbertype    | Naturgummi |                  |       |

#### Egenskaber

- |                   |         |                        |    |
|-------------------|---------|------------------------|----|
| • Brudforlængelse | 145 %   | • Automatisk påsætning | Ja |
| • Brudstyrke      | 43 N/cm | • Manuel påsætning     | Ja |

#### Klæbekraft

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4089

## Produkt Information

### Ansvarsfraskrivelse

tesa<sup>®</sup> produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa<sup>®</sup> produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04089>