



tesa® 4169 PV8

Produkt Information

Premium Gulvmarkeringstape

Produktbeskrivelse

tesaflex® 4169 er en robust PVC-tape, som er belagt med en aggressiv gummiklæber. Bærematerialet af blødgjort PVC er føjeligt og kan anvendes i kurver uden at rynke og forbliver fleksibelt, selv ved meget lave temperaturer ned til -40 °C. Blødgjort PVC-tape er UV- og vejrbestandig samt vandtæt. PVC-bærematerialet er ekstremt robust, hvilket gør tesaflex® 4169 bestandig over for kemikalier og ridser.

tesaflex® 4169 PV8 er belagt med silikone og nem at rulle af, hvilket gør den ideel at anvende sammen med dispensere. På grund af sin robusthed er vinyltappen ideel at anvende til permanent gulvmarkering i forskellige omgivelser, fx fabrikker, pakhuse, på kontorer eller hospitaler.

Ansøgning

- Blødgjort PVC-tape af høj kvalitet er ideel til mærkning og gulvmarkering på selvkørende robotter og køretøjer, i fabrikker eller på parkeringspladser.
- Det robuste PVC-bæremateriale er i stand til at modstå betydeligt mekanisk slid.
- Har gode klæbeegenskaber på ru og ujævne underlag.
- Flexibilitet og blødhed giver mulighed for præcis og buet påføring.

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Blød PVC | • Total tykkelse | 203 µm |
| • Klæbertype | Naturgummi | | |

Egenskaber

- | | | | |
|---------------------------|-----------|--------------|---------|
| • Brudforlængelse | 260 % | • Brudstyrke | 45 N/cm |
| • Egned til ru overflader | very good | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 1.6 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4169 PV8

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på
<http://l.tesa.com/?ip=04169>