



tesa® 4317

Produkt Information



Afdækningstape af Fint Crepepapir til Sprøjtemaling

Produktbeskrivelse

tesa® 4317 er en tynd og fleksibel afdækningstape, som består af et bæremateriale af fint crepepapir og en naturgummiklæber. Afdækningstapen er velegnet til en lang række generelle afdækningsanvendelser uden eller med efterfølgende ovntørring ved temperaturer op til 80 °C. tesa® 4317 er også bestandig over for vådslibning. Naturgummiklæberen sikrer en fremragende vedhæftning på flere overflader som metal, gummi, glas og plast. Bærematerialet af fint crepepapir er fleksibelt og føjeligt samt let at rive over med hænderne. Maling og fyldstoffer klæber godt på den modsatte side, hvilket forhindrer enhver form for afskalning.

Ansøgning

- tesa® 4317 er en fleksibel afdækningstape, som anvendes til sprøjtemaling, maling og lakering
- Afdækningstapen har en fremragende holdekraft på forskellige overflader
- Tapen er velegnet til ovntørring ved temperaturer op til 80 °C
- Tapen er let at fjerne og kan rives over med hænderne

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- | | | | |
|--|---------------------|------------------|------------|
| • Total sustainable product content excl. liners | 55 % | • Klæbertype | Naturgummi |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Bæremateriale | Papir (Let kreppet) | | |

Egenskaber

- | | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|-----------|
| • Let at fjerne | Ja | • Brudstyrke | 38 N/cm |
| • Temperaturbestandighed | 80 °C | • Hand tearability | meget god |
| • Brudforlængelse | 10 % | | |

Klæbekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klæbeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4317

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa[®] produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa[®] produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.

Få seneste nyt om dette produkt på <http://l.tesa.com/?ip=04317>