



# tesa® 6965

## Produkt Information



Dobbeltklæbende monteringsstape med fingerlift

### Produktbeskrivelse

tesa® 6965 er en fingerlift dobbeltklæber af polyesterfolie med akrylklæber. Med god kombination af klæbekraft og skridstyrke. Høj temperaturbestandighed.

### Ansøgning

- Montering af profiler
- Selvklæbende bølgepapemballage

### Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og bør ikke anvendes til specifikationer.

### Produktindhold

• Vægt (Liner)	72 g/m <sup>2</sup>	• Bæremateriale	PET-film
• Linerfarve	Rød	• Klæbertype	Modificeret akryl
• Total tykkelse	205 µm	• Linertype	MOPP
• Farve	Transparent		

### Egenskaber

• Brudforlængelse	50 %	• Temperaturbestandighed, kort tid	200 °C
• Statisk skridstyrke ved 23°C	god	• Gribeevne	god
• Kemikaliebestandig	god	• Brudstyrke	20 N/cm
• Fugtbestandighed	meget god	• Aldersbestandighed (UV)	meget god
• Statisk skridstyrke ved 40°C	god	• Bestandig over for blødgørere	god
• Temperaturbestandighed, lang tid	80 °C		



# tesa® 6965

## Produkt Information

### Klæbekraft

• Klæbeevne på Stål (Umiddelbart)	11.5 N/cm	• Klæbeevne på Aluminium (Umiddelbart)	10.2 N/cm
• Klæbeevne på PE (Umiddelbart)	5.6 N/cm	• Klæbeevne på ABS (Efter 14 dage)	11.9 N/cm
• Klæbeevne på PC (Efter 14 dage)	13.4 N/cm	• Klæbeevne på PC (Umiddelbart)	12.2 N/cm
• Klæbeevne på PS (Efter 14 dage)	12.1 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Umiddelbart)	9.6 N/cm
• Klæbeevne på ABS (Umiddelbart)	10.8 N/cm	• Klæbeevne på PS (Umiddelbart)	10.4 N/cm
• Klæbeevne på PP (Efter 14 dage)	8.8 N/cm	• Klæbeevne på PET (Umiddelbart)	9.8 N/cm
• Klæbeevne på PET (Efter 14 dage)	11.9 N/cm	• Klæbeevne på PP (Umiddelbart)	6 N/cm
• Klæbeevne på Aluminium (Efter 14 dage)	12.6 N/cm	• Klæbeevne på Stål (Efter 14 dage)	14 N/cm
• Klæbeevne på PE (Efter 14 dage)	6.6 N/cm	• Klæbeevne på PVC (Efter 14 dage)	12.8 N/cm

### Yderligere information

Leveres med flere varianter af afdækning:

PV0 rød MOPP-folie liner (80µm)

PV1 brunt glassine-papir (71 µm)

PV8 MOPP friktionsliner (80 µm)

### Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til rådighed for at hjælpe dig.



Få seneste nyt om dette produkt på  
<http://l.tesa.com/?ip=06965>