

tesa® 64621

Industrie

Produkt Information

90 µm doppelseitiges Folienklebeband



Produktbeschreibung

tesa® 64621 ist ein transparentes, doppelseitiges, selbstklebendes Band, bestehend aus einem PP-Träger und einem synthetischen Kautschukkleber (Hotmelt).

Produktmerkmale

- Mit dem Hotmelt-Kleber ist tesa® 64621 lösungsmittelfrei und bietet eine sehr hohe Anfangshaftung.
- tesa® 64621 wird durch einen silikonisierten Papierliner geschützt.

Anwendung

- Universelles Befestigungsklebeband
- Selbstklebende Montage von Dekorations- und Verpackungsmaterialien
- Verklebung von Folien, Stoffen, Papier und Kunststoffen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	PP-Film	• Farbe	transparent
• Klebmasse	Synthesekautschuk	• Dicke der Abdeckung	70 µm
• Art der Abdeckung	Trennpapier	• Farbe der Abdeckung	gelb
• Dicke	90 µm	• Gewicht der Abdeckung	78 g/m ²

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	140 %	• Statische Scherfestigkeit bei 23°C	mittel
• Reißkraft	45 N/cm	• Statische Scherfestigkeit bei 40°C	niedrig
• Alterungsbeständigkeit (UV)	mittel	• Temperaturbeständigkeit kurzfristig	80 °C
• Anfassklebkraft	gut	• Temperaturbeständigkeit langfristig	40 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut		

tesa® 64621

Industrie

Produkt Information

Klebkraft

• auf ABS (initial)	7 N/cm	• auf PP (nach 14 Tagen)	9 N/cm
• auf ABS (nach 14 Tagen)	11 N/cm	• auf PVC (initial)	9 N/cm
• auf PE (initial)	5 N/cm	• auf PVC (nach 14 Tagen)	9,5 N/cm
• auf PE (nach 14 Tagen)	6,5 N/cm	• auf Stahl (initial)	10 N/cm
• auf PP (initial)	8 N/cm	• auf Stahl (nach 14 Tagen)	15 N/cm

Weitere Informationen

Weitere Liner-Varianten:

PV6 roter MOPP-Film, 80µm

Für Spulen wird empfohlen, tesa® Abroller zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=64621>