

tesa® 4329

Produkt Information



Flexibles Abdeckband für Spritzlackierungen

Produktbeschreibung

tesa® 4329 ist ein flexibles Abdeckband mit einer feinen Krepppapier-Trägerbahn und einem Naturkautschuk-Kleber. Es eignet sich für leichte Spritzlackierungen sowie allgemeine Abdekarbeiten. Das Naturkautschuk-Klebstoffsystem bietet eine gute Haftung und Anfangsklebkraft auf verschiedenen Oberflächen. Die ausgezeichnete Haftung von Lacken oder Füllstoffen (wasser- oder lösemittelbasiert) auf der Rückseite des Bandes verhindert jegliches Abplatzen von Farbe. Es ist temperaturbeständig bis 70 °C für anschließendes Trocknen im Ofen.

Sustainable Aspects

57% biobasierter Gesamtanteil am Produkt ohne Abdeckpapier (nach Gewicht)



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Gute Flexibilität zum Abdecken von Kurven
- Gute Haftung auf verschiedenen Oberflächen
- Lacke und Füllstoffe haften auf der Rückseite
- Temperaturbeständigkeit bis zu 70 °C

Anwendung

- Geeignet für Mal- und Lackierarbeiten
- Abdecken beim Spritzlackieren mit anschließendem Ofentrocknen bis 70 °C / 1 h

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|--------------------------|--|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekrepptes Papier | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Dicke | 125 µm |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------|---------|-------------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 10 % | • Handreissbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft | 33 N/cm | • Temperaturbeständigkeit (60 Min.) | 80 °C |
| • Einfach zu entfernen | ja | | |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4329>

tesa® 4329

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 2,8 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4329>