

tesa® 6965 Fingerlift

Produkt Information

205 µm doppelseitiges, transparentes PET-Folienband mit Fingerlift



Produktbeschreibung

tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift ist ein transparentes, doppelseitiges Industrieklebeband mit Fingerlift, bestehend aus einem PET-Träger und einem modifizierten Acrylatkleber. Das doppelseitige Montageband ist die Fingerlift-Version des tesa® 4965 Original und sein Kleber basiert auf einer patentierten und geschützten Produkttechnologie. tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift wird in verschiedenen Branchen eingesetzt und häufig zum Verschließen von Wellpappkartons oder zur Montage verschiedener Profile verwendet. Der tackifizierte Acrylatkleber sorgt für eine zuverlässige Klebeleistung selbst bei hohen Temperaturen und auf rauen Kartonoberflächen. tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift ist mit einem Fingerlift (verlängerten Abdeckpapier) für ein einfaches Entfernen des Liners ausgestattet und ist laut INGEDE-Methode recyclingfreundlich.

Mehrere Produkte sind mit diesem einzigartigen und leistungsstarken Produktdesign ausgestattet. Gemeinsam bilden sie das Team 4965. Dieses Sortiment an doppelseitigen Folienbändern erleichtert die Auswahl des effizientesten Klebebands entsprechend Kundenanforderungen, Produkten und Prozessen. Entdecken Sie die Vorteile des gesamten tesa® 4965 Sortiments hier:

<https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Sustainable Aspects

- tesa® 6965 Next Gen mit -39% CO₂ Emissionen* gegenüber tesa® 6965
- Biomassebilanziert tackifizierter Acrylatkleber
- 90% PCR PET im Träger



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Schnelles Abziehen des Liners dank Fingerlift
- Hohe Anfangshaftung für schnellen Verschluss
- Recyclingfreundlich nach INGEDE-Methode
- Hautkontakt-Zertifizierung nach ISO 10993-5 und ISO 10993-10
- Sofort einsatzbereit direkt nach der Montage
- Zuverlässige Klebeleistung auch bei hohen Temperaturen und auf rauen Wellpappoberflächen
- Niedrige VOC – gemessen nach VDA 278 Analyse

Anwendung

- tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift ist speziell für das Verschließen von Wellpappkartons konzipiert
- Montage von Gummi-/EPDM-Profilen
- Befestigung von Dekorprofilen und Leisten in der Möbelindustrie

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>

tesa® 6965

Fingerlift

Produkt Information

Anwendung

- Montage von ABS-Kunststoffteilen in der Automobilindustrie

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-----------------------|---------|-------------|
| • Trägermaterial | PET-Film | • Dicke | 205 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | transparent |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| • Reißdehnung | 50 % | • Statische Scherfestigkeit bei 23°C | sehr gut |
| • Reißkraft | 20 N/cm | • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | sehr gut |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | gut | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 200 °C |
| • Anfassklebkraft | gut | • Temperaturbeständigkeit langfristig | 100 °C |
| • Chemikalienbeständigkeit | gut | • Temperaturbeständigkeit min. | -40 °C |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut | • Weichmacherbeständigkeit | gut |

Klebkraft

- | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| • auf ABS (initial) | 10,3 N/cm | • auf PET (nach 14 Tagen) | 9,5 N/cm |
| • auf ABS (nach 14 Tagen) | 12 N/cm | • auf PP (initial) | 6,8 N/cm |
| • auf Aluminium (initial) | 9,2 N/cm | • auf PP (nach 14 Tagen) | 7,9 N/cm |
| • auf Aluminium (nach 14 Tagen) | 10,6 N/cm | • auf PS (initial) | 10,6 N/cm |
| • auf PC (initial) | 12,6 N/cm | • auf PS (nach 14 Tagen) | 12 N/cm |
| • auf PC (nach 14 Tagen) | 14 N/cm | • auf PVC (initial) | 8,7 N/cm |
| • auf PE (initial) | 5,8 N/cm | • auf PVC (nach 14 Tagen) | 13 N/cm |
| • auf PE (nach 14 Tagen) | 6,9 N/cm | • auf Stahl (initial) | 11,5 N/cm |
| • auf PET (initial) | 9,2 N/cm | • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 11,8 N/cm |

Weitere Informationen

Liner-Varianten:

- PV0: roter MOPP-Film (80 µm; 72 g/m²)
- PV2: braunes Glaspapier (78 µm; 90 g/m²)
- PV8: weißer MOPP Reibungsliner (80 µm; 72 g/m²)

Für Spulen wird empfohlen, tesa® Abroller zu verwenden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>

tesa® 6965 Fingerlift

Produkt Information

Weitere Informationen

Niedrige VOC – gemessen nach VDA 278 Analyse, tesa® 6965 - Team 4965 Fingerlift enthält keine einzelnen, durch die vorgesehenen GB-Vorschriften (China) beschränkten Stoffe.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=4965FL>