

tesa® 51960 Profi

Produkt Information

Teppichverlegeband für professionelle Anwender – abnehmbar –

Produktbeschreibung

tesa® 51960 ist ein doppelseitiges Teppichverlegeband. Die offene Seite ist von vielen Oberflächen weitgehend rückstandsfrei entfernbar und besteht aus PP-Folie mit einem Acrylatklebstoff.

Die Seite mit der stärkeren Haftung ist mit einem weißen Abdeckpapier versehen.

Produktmerkmale

- tesa® 51960 ist weitgehend alterungs- und weichmacherbeständig (keine Verfärbung von PVC-/CV-Belägen).
- Die unterschiedlichen Haftwerte sind speziell für Teppichverlegeanwendungen abgestimmt und gewährleisten eine sehr hohe Anfangshaftung auf vielen gängigen Oberflächen.

Anwendung

Rand- und Stoßverbindung von Bodenbelägen auf Schaum- oder textilen Webrücken sowie PVC- und CV-Belägen auf nahezu allen Oberflächen.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------|-------------|
| • Trägermaterial | PP-Film, faserverstärkt | • Dicke | 248 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | transluzent |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|------------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| • Reißdehnung | 80 % | • Statische Scherfestigkeit bei 23°C | mittel |
| • Reißkraft | 30 N/cm | • Statische Scherfestigkeit bei 40°C | niedrig |
| • Anfassklebkraft | gut | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 120 °C |
| • Chemikalienbeständigkeit | sehr gut | • Temperaturbeständigkeit langfristig | 60 °C |
| • Feuchtigkeitsbeständigkeit | sehr gut | • Weichmacherbeständigkeit | mittel |

tesa® 51960

Profi

Produkt Information

Klebkraft

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|-----------|
| • auf PE (initial) | 3 N/cm | • auf PP (abgedeckte Seite, initial) | 4,2 N/cm |
| • auf PE (nach 14 Tagen) | 3,5 N/cm | • auf Stahl (initial) | 4,7 N/cm |
| • auf PE (abged. Seite, n. 14 Tagen) | 5,1 N/cm | • auf Stahl (nach 14 Tagen) | 6,6 N/cm |
| • auf PE (abgedeckte Seite, initial) | 4,5 N/cm | • auf Stahl (abged. Seite, n. 14 Tagen) | 13,7 N/cm |
| • auf PP (initial) | 3,5 N/cm | • auf Stahl (abgedeckte Seite, initial) | 9 N/cm |

Weitere Informationen

Gemäß DIN 18365 muss die Oberfläche eben, sauber, dauerhaft verbunden und trocken sowie frei von Öl oder Wachs sein.

(Nicht geeignet für Naturstein)

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51960>