



tesa® 4319

Produkt Information



Hohes Krepp- und flexibles Abdeckband für Lackierungen – speziell für Kurven

Produktbeschreibung

tesa® 4319 ist ein sehr flexibles und anpassungsfähiges Abdeckband, das aus einem hohen Krepppapierträger und einer Naturkautschukklebmasse besteht. Das flexible Abdeckband eignet sich besonders zum Abkleben von Kurven.

Nachhaltige Aspekte

- 67% biobasierter Anteil im Gesamtprodukt ohne Liner (nach Gewicht)



Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Produktmerkmale

- Die hohe Dehnbarkeit des Kreppträgers macht ihn besonders geeignet für dreidimensionale Objekte.
- Die dicke Klebmassenschicht sorgt dafür, dass das Abdeckband auch auf rauen Oberflächen zuverlässig hält.
- Dank des starken und anpassungsfähigen Papierträgers eignet sich tesa® 4319 auch für anspruchsvollere Anwendungen wie Oberflächenschutz, die eine hohe mechanische Beständigkeit erfordern.
- Das flexible Abdeckband erspart zeitraubende Korrekturen.
- Dank der Kombination aus hochwertigem Oberflächenschutzband und solider Verarbeitung erzielen Sie optimale Arbeitsergebnisse.

Anwendung

- tesa® 4319 ist ein flexibles Abdeckband, das sich ideal für verschiedene Lackieranwendungen eignet, insbesondere zum Abdecken von Kurven
- Das Abdeckband ermöglicht ein schnelles und sicheres Abdecken, auch auf rauen Oberflächen
- Aufgrund seiner Dehnbarkeit ist das Klebeband auch für das Abdecken von Kurven oder dreidimensionalen Objekten geeignet.
- Das Klebeband ist von Hand abreißbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	hoch gekrepptes Papier	• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	67 %
• Klebmasse	Naturkautschuk	• Dicke	375 µm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| • Reißdehnung | 58 % | • Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 60 °C |
| • Reißkraft | 24 N/cm | • Temperaturbeständigkeit (60 Min.) | 60 °C |
| • Handreißbarkeit | sehr gut | | |

Klebkraft

- auf Stahl 4,5 N/cm

Weitere Informationen

Empfehlung: Die Dehnbarkeit des gekreppten Trägermaterials garantiert gleichmäßig definierte Farbkanten und eine gute Haftung.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04319>