




tesa® 50625

Produkt Information



PET-Abdeckband 200 °C mit Silikonklebmasse

Produktbeschreibung

tesa® 50625 ist ein blau-transluzentes, hoch anpassungsfähiges Basic-Pulverbeschichtungsband mit einem Polyesterträger und einer Silikonklebmasse. tesa® 50625 wird für verschiedene Anwendungen verwendet, insbesondere zum Abdecken bei der Pulverbeschichtung, für Oberflächenschutzanwendungen und zum Verkleben von unpolaren Materialien.

Produktmerkmale

- Rückstandsfrei entfernbar für Abdeck- und Oberflächenschutzanwendungen
- Gute Anpassungsfähigkeit, dünner Träger für scharfe Farbkanten
- Das Silikon-Klebesystem macht das Abdeckband hitzebeständig und hält Temperaturen von bis zu 200 °C bis zu 30 Minuten am Stück stand

Anwendung

- tesa® 50625 eignet sich hervorragend zum Abdecken von Bereichen, die bei der Pulverbeschichtung geschützt werden müssen
- Das Hochtemperaturband hält 30 Minuten lang Temperaturen von bis zu 200 °C stand
- tesa® 50625 eignet sich für Oberflächenschutzanwendungen
- Das Abdeckband lässt sich rückstandsfrei entfernen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | PET | • Dicke | 50 µm |
| • Klebmasse | Silikon | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------------------------|--------|
| • Reißdehnung | 130 % | • Farbhaftung | gut |
| • Reißkraft | 50 N/cm | • Handreissbarkeit | nein |
| • Anschmiegsamkeit | ja | • Scharfe Farbkanten | ja |
| • Durchschlagsfestigkeit | 4000 V | • Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 200 °C |
| • Einfach zu entfernen | yes | | |

Klebkraft

- | | |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 3,2 N/cm |
|-------------|----------|

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50625>



tesa® 50625

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=50625>