


tesa® ACXplus 79015

Produkt Information



1,5 mm doppelseitiges Acrylschaumklebeband zur Befestigung von Außenzubehörteilen im Automobilbereich

Produktbeschreibung

tesa® ACX^{plus} 79015 ist ein doppelseitiges Acrylschaumklebeband zur Befestigung von Außenzubehörteilen im Automobilbereich. Es handelt sich um ein dreischichtiges Produkt, das auf beiden Seiten mit LSE-Klebstoffen beschichtet ist. Es kann helfen, den Primer im Prozess zu eliminieren. Der leistungsstarke LSE-Klebstoff sorgt für eine effiziente und sichere Verbindung zu typischen Automobilanbauteilen aus LSE-Kunststoffen (wie PP und PP/EPDM) und MSE-Kunststoffen (wie PMMA), ganz ohne Primer. Darüber hinaus bietet unser Produkt ausgezeichnete Klebeeigenschaften bei Temperaturen bis zu 95°C. Dank des viskoelastischen Acrylschaumkerns kann tesa® ACX^{plus} 79015 New Primerless Line dynamische und statische Belastungen aufnehmen und ableiten.

- Auch in den Stärken 0,8 mm und 1,1 mm erhältlich

Produktmerkmale

Gute Leistung auf LSE-Kunststoffen und schwer zu verklebenden Klarlacken ohne Primer

- Exzellente Klebestabilität mit langfristiger Temperaturbeständigkeit bis zu 95°C
- PFAS / PFOS freies Produkt
- Effiziente und robuste Verarbeitung
- Viskoelastischer Acrylschaumkern zum Ausgleich unterschiedlicher thermischer Ausdehnung der verklebten Teile
- Gutes Benetzungsverhalten
- Hohe Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit

LSE: Niedrige Oberflächenergie

MSE: Mittlere Oberflächenergie

Anwendung

tesa® ACX^{plus} 79015 New Primerless Line eignet sich für eine Vielzahl von dauerhaften Befestigungen im Außenbereich. Um die bestmögliche Performance zu gewährleisten, streben wir an, Ihre Anwendung (einschließlich der eingesetzten Substrate) vollständig zu verstehen, um die richtige Produktempfehlung zu geben.

Beispielhafte Anwendungen sind:

- Schwellerverkleidungen
- Zierleisten
- Spoiler
- Radlaufverkleidungen
- Türkotflügel

tesa® ACXplus 79015

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Acrylat	• Dicke	1500 µm
• Klebmasse	LSE (niederenergetische, unpolare Oberfläche)	• Farbe	gray
		• Farbe der Abdeckung	blue
• Art der Abdeckung	PE		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	gut	• Kälteschockresistenz	sehr gut
• Chemikalienbeständigkeit	gut	• Statische Scherfestigkeit bei 90°C	sehr gut
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut	• Temperaturbereich	-40 to 95

Klebkraft

• auf ABS (initial)	45 N/cm	• auf Stahl (initial)	35 N/cm
• auf ABS (nach 3 Tagen)	45 N/cm	• auf Stahl (nach 3 Tagen)	35 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=79015>